

HIDROIZOLACIJA OKNA DIZALA



1. Ovisno o mogućnostima: Urezivanje utora oko zidova i stropova (cca 30 × 30 mm), čišćenje i usisavanje, punjenje vodonepropusnim mortom **VANDEX UNI MORTAR 1**, izravnavanje u ravni s vertikalnim i horizontalnim površinama.
2. Jedan sloj **VANDEX SUPER** kristalne hidroizolacije na horizontalnoj temeljnoj ploči, potrošnja cca. 1,2 kg/m².
3. Dva sloja kristalne hidroizolacije **VANDEX SUPER** na okomitom, zasipnom zidu, potrošnja cca. 1,5 kg/m².
4. Jedan sloj **VANDEX SUPER** kristalne hidroizolacije na glavnu horizontalnu temeljnu ploču, potrošnja cca. 1,2 kg/m².

Alternativa:

Za bolji estetski izgled umjesto sivog VANDEX SUPER materijala može se koristiti bijela alternativa VANDEX SUPER WHITE.

Bilješka:

Snaga prionjivosti na podlogu mora biti > 1,5 N/mm².

Daljnji potrebni podaci za obradu sadržani su

u odgovarajućim tehničkim listovima proizvoda, odn obratite se VANDEX tehničkoj službi.

