

1. Jedan sloj **VANDEX SUPER** kristalne hidroizolacije nanesen na površinu prethodno navlaženog temeljnog betona, nanesen neposredno prije betoniranja monolitnog zida, potrošnja cca. 1,5 kg/m².
2. Izrada rampi (fabiona) od **VANDEX UNI MORTAR 1** hidroizolacijske mase.
3. Jedan sloj **VANDEX SUPER** kristalne hidroizolacije na horizontalnim površinama, potrošnja cca. 1,2 kg/m².
4. Dva sloja kristalne hidroizolacije **VANDEX SUPER** na okomitom, zasipnom zidu, potrošnja cca. 1,5 kg/m². U slučaju krupnog agregata, primarna kristalna hidroizolacija može se zaštititi **VANDEX PREMIX**.
5. Dva sloja **VANDEX CEMELAST** za zaštitu izloženih područja.

Bilješka:

Snaga prionjivosti na podlogu mora biti > 1,5 N/mm².

Daljnji potrebni podaci za obradu sadržani su

u odgovarajućim tehničkim listovima proizvoda, odn obratite se VANDEX tehničkoj službi.

