

1. Vyspravení stěny: opravná malta **VANDEX UNI 1** (20 kg/ m<sup>2</sup> a tl. vrstvy 1 cm), při vysokém chemickém zatížení **VANDEX POLYCEM Z 1K** ( 4 - 10 kg podle velikosti a množství chemického zatížení, vrstva 2 - 5 mm) nebo pro rychlé opravy dle tl. vrstvy **VANDEX RAPID (M / XL)** (20 kg/ m<sup>2</sup> a tl. vrstvy 1 cm)
2. Lokální nerovnosti vyspravit hmotou **VANDEX UNI MORTAR 1**
3. Vodní průsaky utěsnit zátkovou hmotou **VANDEX PLUG**
4. Ošetření povrchu: hydroizolační vrstva **VANDEX BB75** (4-6 kg při tl. vrstvy 2-3 mm); při vysokém chemickém zatížení **VANDEX POLYCEM Z 1K** ( 4 - 10 kg podle velikosti a množství chemického zatížení, vrstva 2 - 5 mm)
5. Vyspravení a vyspádování podlahy: **VANDEX RAPID XL** - rychlá opravná malta (20 kg/ m<sup>2</sup> a tl. vrstvy 1 cm)
6. V případě vyššího chemického zatížení pak aplikovat dodatečnou hydroizolační vrstvu **VANDEX POLYCEM Z 1K** (4 - 10 kg podle velikosti a množství chemického zatížení, vrstva 2 - 5 mm)

**Upozornění:** Uvedené informace vycházejí z našich mnohaletých praktických zkušeností a výzkumu. Záruky můžeme nést pouze v případě, že došlo z naší strany k ověření všech ovlivňujících faktorů. Uvedené spotřeby materiálu jsou průměrné hodnoty, které se mohou na stavbě lišit.

