

UNUTARNJA HIDROIZOLACIJA - PODZEMNI ZID I PLOČA OD BETONSKIH BLOKOVA



1. Ovisno o mogućnostima:

Urezivanje utora oko zidova i stropova (cca 30 × 30 mm), čišćenje i usisavanje, punjenje vodonepropusnim mortom **VANDEX UNI MORTAR 1**, izravnavanje u ravni s vertikalnim i horizontalnim površinama.

2. Jedan sloj **VANDEX SUPER** kristalne hidroizolacije nanesen na površinu prethodno navlaženog temeljnog betona, potrošnja cca. 1,5 kg/m².

3. Cementna žbuka (3:1) u debljini. 10 mm (3a) nanijeti na okomitu podlogu i premazati jednim slojem **VANDEX BB 75** (3b).

4. U slučaju hrapave podloge može se nanijeti samo jedan sloj **VANDEX UNI MORTAR 1** debljine 1,5 mm. min. 10 mm, potrošnja cca. 20 kg/m² pri debljini. 1 cm.

Bilješka:

Snaga prionjivosti na podlogu mora biti > 1,5 N/mm². Daljnji potrebni podaci za obradu sadržani su u odgovarajućim tehničkim listovima proizvoda, odn obratite se VANDEX tehničkoj službi.



Napomena: Navedene informacije temelje se na našem dugogodišnjem praktičnom iskustvu i istraživanju. Jamstva možemo dati samo ako smo pro-
vjerili sve utjecajne čimbenike. Navedene vrijednosti potrošnje materijala su prosječne vrijednosti koje mogu varirati na licu mjesta.