

Rustik LE (8–12 mm)

Et dekorativt system med fargerik marmor eller naturstein og lavemitterende epoksybindemidler.



- 1 Forberedt underlag
- 2 Flowprime LE, drysset med naturlig kvarts
- 3 Peran RC LE



Dekorativ:

Dekorativ stein som brukes til gulv eller gangveier.



Kjemisk resistent:

Bindemidlet er svært motstandsdyktig mot te, kaffe, blekemiddel og andre stoffer som forårsaker flekker.



UV-bestendig:

Eksepsjonelt høy og langvarig motstand mot gulning.



M1-sertifisert og bærekraftig:

Lavt VOC-innhold og lave VOC-utslipp kan bidra til LEED-poeng.

BRANNKLASSE	
EN 13501-1	B _{fl} -s1
SLAGFASTHET	
EN ISO 6272	IR10 (10 Nm)
AVSLØRING	
EN 1542	B2,0 (≥ 2,0 MPa)
TEMPERATURBESTANDIGHET	
Motstandsdyktig mot vedvarende temperaturer opp til 50 °C	
OVERSNSTEMMELSE MED KRAVEN TIL VOC-EMISJONER	
Indoor Air Comfort GOLD: Godkännt M1: Godkännt AGB/AgBB: Godkännt BREEAM Int.: Forbilledlig nivå.	
SKLISIKKERHET	
EN 13036-4 (typiske verdier for 4-S glidende gummi)	Torr > 40, lavt glidningspotensial


HERDETID	10 °C	20 °C	30 °C
Lett fotgjengertrafikk	36 tim	15 tim	12 tim
Full trafikk	96 tim	72 tim	48 tim
Full kjemisk herding	12 dager	7 dager	5 dager

Verdiene ovenfor er typiske egenskaper som er oppnådd i laboratorietester ved 20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. *Gulvmaterialets sklisikkerhet kan endres betydelig på grunn av installasjonsprosessen, etter kort tids bruk og på grunn av utilstrekkelig vedlikehold, kort tids bruk, samt på grunn av utilstrekkelig vedlikehold, langvarig slitasje og/eller forurensning av overflaten (våt eller tørr). Strukturerte systemer anbefales for å oppfylle kravene til sklisikkerhet under våte forhold og/eller ved forurensning av overflaten (våt eller tørr). Kontakt våre tekniske rådgivere for mer informasjon og spesifikasjoner.

Glamourstone



Beige




Black



Dark Grey



Green



Pink



Red



White


Natural Stone



Golden Pea



Light



Silver Granite



Yellow Gravel

De faktiske fargene kan avvike fra eksemplene ovenfor. Kontakt ditt nærmeste Tremco CPG-kontor for et fullstendig fargekart og prøver.

Modellspesifikasjon

System	Rustik LE
Ytfinish	Blank
Tjocklek	8–9 mm (Natural Stone) 10–12 mm (Glamourstone)

Klargjøring og påføring i henhold til produsentens anvisninger.

Produkter som inngår i denne ordningen

Primer	Flowprime LE100 ved 0,3 kg/m ²
Strösand	Natural Quartz 1,0–1,8 mm ved 0,5 kg/m ²
Toppskikt	Peran RC LE ved 0,9 kg/m ² blandes med Rustik Glamourstone/Natural Stone ved 16 kg/m ²

Detaljerte påføringsinstruksjoner og andre malingsalternativer er tilgjengelig på forespørsel.

Krav på underlaget

Underlaget av betong eller avrettingsmasse skal ha en styrke på minst 25 N/mm² og være fritt for sementslam, støv og andre forurensninger. Underlaget skal være tørt med maks. 93 % RF og fritt for tilførsel av fuktighet og grunnvannstrykk. På underlag med fuktighet over 93 % RF kreves to fulle strøk med Hydraseal DPM. Kontakt vår tekniske avdeling for mer informasjon.

Installasjonsservice

Kontakt ditt nærmeste Tremco-kontor for å få en liste over våre leverandører. Detaljerte leggeanvisninger kan fås på forespørsel.

www.flowcrete.eu

Stell, rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en kombiskrubbemaskin med en eller to roterende børster og et mildt alkalisk rengjøringsmiddel.

Merk!

Rustik LE har betydelig høyere UV-bestandighet enn de fleste tilgjengelige epoksybaserte bindemiddelsystemer, men det finnes ikke noe herdeplastsystem som er helt fargeekte. Fargeendringer forårsakes av UV-lys og varmenivåer i omgivelsene, og derfor kan ikke hastigheten på endringene forutsies. Dette er mer merkbart på svært lyse farger, men påvirker ikke produktets fysiske eller kjemiske bestandighet. Vi har bestrebet oss på å bruke farger i standardsortimentet vårt som minimerer denne endringen. Produkter med sterke farger (f.eks. hårfarger og medisinske desinfeksjonsmidler) og migrasjon fra gummidekk kan føre til permanent misfarging av overflaten. Ta kontakt med vår tekniske serviceavdeling for råd.

Miljøhensyn

Det ferdige systemet anses som ufarlig for helse og miljø. Den lange levetiden og den sømløse overflaten betyr mindre behov for reparasjoner og vedlikehold. Miljø- og helseaspekter overvåkes av Tremco ansatte og opplærte entreprenører under produksjon og påføring av produktene.

Viktige referanser

Tremco-produkter dekkes av en garanti mot material- og produksjonsfeil og selges i henhold til våre standard garantivilkår, som er tilgjengelige på forespørsel. Garantien dekker ikke produktets egnethet til et bestemt formål, og dekker heller ikke følgeskader eller indirekte skader. Les garantivilkårene nøye før du bruker produktene.

Tremco CPG-produkter er garantert mot material- og produksjonsfeil og selges i henhold til selskapets standard garantivilkår, som er tilgjengelige på forespørsel. Arbeidsmetodene eller monteringsanvisningene som foreslås for det sammensatte gulv- eller veggsystemet (i motsetning til ytelseserklæringene for de enkelte produktene) i denne (eller annen) Tremco CPG-kommunikasjon, er kun potensielle alternativer og utgjør eller erstatter ikke profesjonell rådgivning. Tremco CPG anbefaler at alle kunder rådfører seg med en kvalifisert, uavhengig fagperson før de bestemmer seg for design, installasjon osv. Systemdatabladet er utarbeidet for Tremco CPG Norway AB. Ta kontakt med det tekniske teamet i ditt land for spesifikk informasjon [10/10/23, 01 SE].