

### Beskrivelse

100 % tverrbundet polyisobutenbutyl på bånd.

### Farge

Grå

### Förpackning

1,5 x 12 mm 18 st x 24,4 m

1,5 x 20 mm 10 st x 22,9 m

2 x 15 mm 14 st x 15,21 m

2 x 25 mm 10 st x 15,2 m

3 x 9 mm 20 st x 12,2 m

6 mm rund 26 st x 6,08 m

8 mm rund 18 st x 4,56 m

### Klargjøring

- Kontaktflatene skal være slette, tørre, rene og frie for stoffer som olje, voks, beskyttelseslakk og liknende, som kan skade fugebåndet og hefteevnen.

### Påføring / innsetting av glass:

- Båndet skal ligge mot den ene kanten på dekkpapiret, noe som letter påføringen og gir en pen, jevn rett kant.
- Velg alltid profil i en dimensjon som er ½ mm tykkere enn den falsen/fugen som skal tettes. For å få en fullgod tetning må tetningsbåndet utsettes for press, slik at hele falsen/fugen blir fylt.
- Ved glassarbeid skjærer man til passende lengder av båndet med avbiter, barberblad e.l. i rett vinkel. Horisontale bånd monteres vanligvis først. Deretter kommer de vertikale. Påse at endene på båndet ligger tett inntil hverandre i hjørnet uten overlapping, og fjern dekkpapiret.
- Hjørnene skal tettes ekstra med ca. ø150 mm Butylfugemasse for å sikre beskyttelse mot eventuell vanninntrengning.
- Ved innsetting av nytt glass er det lettest å skjære av båndet fra ramme og glasslist med varmekniv montert på en vanlig loddebolt.

### Rengjøring

Flekker fjernes og verktøy rengjøres med white spirit.

### Begrensninger

- Ikke til tetninger som stadig er utsatt for vann.
- Ikke til glassarbeid der lengden på glasset kan bli over 1905 mm og arealet over 0,743 m<sup>2</sup>, heller ikke der høyden kan overstige 1270 mm og arealet bli på mer enn 0,929 m<sup>2</sup>.
- Til større glasspartier anbefales Polyshim™ II Tape med innebygde kjerne. Deretter monteres 440-båndet på glasslisten, som etter at dekkpapiret er fjernet, presses mot ruten og skrues eller spikres fast.

### Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

### Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



**TN442**

## Butylband

### Bruksområde

Fugemassebånd på rull med flate og runde profiler basert på polyisobutenbutyl. Til montering av glassruter, overlapping i metallkonstruksjoner og korrugerte takplater. Skjulte tetninger ved reparasjoner / produksjon av båter og campingvogner. Industrielle monteringsarbeider av ulike slag. Husbygg der båndet ved å hefte mot begge sider gir en komplett diffusjonssperre.

### Karakteristiske egenskaper

- Eksepsjonelt god hefteevne
- Elastisk også ved lave temperaturer
- Sprekker ikke, lager ikke bobler
- Påvirkes ikke av UV-lys

**Teknisk informasjon**

Tetthet	1.5 ± 0.05
Hardhet	65 Durometer Shore "00"
Tørrstoffinnhold	100%
Temperaturbestandighet	-40 °C til +70 °C. Ingen sprekker, bobler eller redusert hefteevne etter 2 måneders påføring i +70 °C samt 14 dagers eksponering i +105 °C.
Aldersbestandighet	Ingen bobler eller sprekker og med utmerket hefteevne etter 1500 timers eksponering for "Xenon Arc weatherometer" i henhold til ASTM G 26 med en våt / tørr syklus på 102/18 min.
Lagring	Under normale omstendigheter < +27 °C.
Lagringstid	Minst 12 måneder i uåpnet emballasje.
Brukstemperatur	-7 °C til +49 °C

**Produktrådgivning**

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**  
Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se