

Rustik LE (8 - 12 mm)

Et dekorativt system baseret af epoxybindemidler med lav emission i blanding med farverig marmor eller natursten.



- 1 Forberedt underlag
- 2 Flowprime LE100, strøet med kvartssand
- 3 Peran RC LE



Dekorativ:

Dekorative stenmaterialer, der anvendes i form af gulve eller gangarealer.



Kemikaliebestandig:

Bindemidlet er meget modstandsdygtigt over for flekkende stoffer som te, kaffe og blegemiddel.



UV-beständig:

Ekstraordinær høj og langvarig modstandsdygtighed over for gulning.



M1-certificeret og bæredygtig:

Lavt VOC-indhold og lave emissioner, der kan bidrage til LEED V4/V4.1-præstationspoint.

REAKTION PÅ BRAND

EN 13501-1 B_{fl}-s1

SLAGSTYRKE

EN ISO 6272 IR10 (10Nm)

VEDHÆFTNINGSTYRKE

EN 1542 B2.0 (≥ 2.0 MPa)

TEMPERATURBESTANDIGHED

Tåler vedvarende temperaturer op til 50 °C

OVERHOLDELSE AF VOC-EMISSIONSKRAV

Indoor Air Comfort: Pass
M1: Pass | AGB/AgBB: Pass | BREEAM Int.: Exemplary Level

SKRIDSIKKERHED

EN 13036-4 (typiske værdier for 4-S gummislider) Tør >40 lav skridrisiko

HÆRDNING

	10 °C	20 °C	30 °C
Let trafik	36 h	15 h	12 h
Fuld belastning	96 h	72 h	48 h
Fuldt gennemhærdet	12 d	7 d	5 d

Tallene ovenfor er typiske egenskaber, opnået i laboratorietests ved 20 °C og 50 % relativ fugtighed.

Glamour



Beige



Black



Grey



Green



White



Red

Natursten



Dark



Light

Farverne kan afvige noget fra virkeligheden. Kontakt din salgsrepræsentant eller kundeservice for en retvisende farveprøve.

Specifikationstekst

System	Rustik LE
Finish	Blank
Tykkelse	Natursten, 8-9 mm Glamour, 10-12 mm
Forarbejde og påføring i henhold til producentens anvisninger.	
Producent	Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S Tel: +46 31 57 00 10

Produkter, der indgår i systemet

Primer + strøsand	Flowprime LE 100 eller Hydraseal DPM eller DPM LH Natural, ca 0,3 kg/m ² strøet med kvartssand i størrelse 5 (1,0 -1,8 mm), ca 0,5 kg/m ²
Belægning	Peran RC LE, ca 0,9 kg/m ² blandet med Rustik glamour, ca 16,6 kg/m ² , eller natursten , ca 12,5-13,3 kg/m ²

Detaljerede udlægningsanvisninger kan rekvireres ved henvendelse.

Krav til underlaget

Underlaget (beton/afretningsmasse) skal have en trykstyrke på mindst 25 N/mm² og trækstyrke på mindst 1,5 MPa. Overfladen skal være fri for cementslam, støv og andre urenheder. Overhold tørre-/hærdningstiden for eventuel afretningsmasse. Den maksimalt tilladte relative fugtighed (RF) i underlaget er 93 %. Indtrængende fugt eller grundvandstryk må ikke forekomme. Hvis der mangler fugtmembran, kan Hydraseal DPM eller DPM LH anvendes som primer ved en RF på op til 100 %.

Udlægning og påføring

Installationen skal udføres af en Flowcrete-godkendt entreprenør med et dokumenteret kvalitetssikringssystem. Oplysninger om vores godkendte entreprenører kan fås ved at kontakte vores kundeservice eller ved henvendelse via vores hjemmeside.

Pleje, rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med et neutralt rengøringsmiddel, eller med et mildt alkalisk middel ved vanskelige pletter. Detaljerede plejeanvisninger kan downloades på vores hjemmeside.

Bemærk

Rustik LE udviser en usædvanlig høj UV-modstandskraft sammenlignet med de fleste systemer, der i øjeblikket findes på markedet, og som er baseret på epoxybindemidler. Dog kan alle hærplastsystemer gulne over tid på grund af UV-stråling og varme, en proces der ikke kan forudsiges. Forandringen ses tydeligere på meget lyse farver, men påvirker ikke produktets fysiske eller kemiske bestandighed. Vi har dog valgt basisfarver, som minimerer denne effekt. Selv stærkt farvede stoffer (som f.eks. hårfarver og desinfektionsmidler) og blødgørere (fra f.eks. gummidæk) kan forårsage permanent misfarvning på overfladen.

Miljøhensyn

Slutproduktet er sikkert for sundhed og miljø. Systemets høje slidstyrke og fugefri overflade minimerer behovet for vedligeholdelse og rengøring. Sundheds- og miljøaspekterne kontrolleres gennemgående ved fremstilling og påføring, både af Flowcrete-ansatte og af uddannede, erfarne entreprenører.

Vigtige bemærkninger

Flowcretes produkter garanteres mod materiale- og fabriktionsfejl i overensstemmelse med vores standardbetingelser for Garanti samt Salgs- og Leveringsbetingelser. Garantien dækker dog ikke egnethed til et specifikt formål, følgeskader eller andre relaterede skader. Gennemgå garantibetingelserne i detaljer, før produkterne installeres.

Metoder og specifikationer i dette dokument, eller i anden kommunikation fra Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S, er kun vejledende eksempler. De udgør ikke bindende teknisk rådgivning og erstatter ikke professionel konsultation. Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S anbefaler derfor, at kunder altid indhenter uafhængig rådgivning fra kvalificeret fagmand, før der træffes beslutning om udformning, installation eller tekniske foranstaltninger. Systemdatablad skrevet for Flowcrete, Tremco CPG Denmark A/S. [DK/2026/06/04]