

Tekniskt datablad

## OS110

### Äkta Linoljekitt

#### Fasadfogmassa

07-05-2024 / V 1

#### Beskrivning

Äkta Linoljekitt är uppbyggt på rå linolja och krita. Smidig och lättarbetad konsistens. Förordas av Riksantikvarieämbetet. (Se Riksantikvarieämbetets informationsblad.)



#### Funktioner och Fördelar

- Uppbyggd på rå linolja och krita
- Smidig och lättarbetad pasta
- Förordas av riksantikvarieämbetet
- Övermålningsbart

#### Användning

Glasning, konventionellt tryck- och falskitt för glastrutor i träbågar.

#### Förpackning

- 500g burkar (12/kartong)
- 5kg hink
- 10 kg hink

#### Förvaring

Vid +5°C till +25°C

#### Tillgänglig kulör

Närliggande NCS, Beige S1005-Y 20 R

#### Certifikat & Godkänningar

Basta 35/35, BVB Acceptoras, SundaHus D

Tekniskt datablad

## OS110

### Äkta Linoljekitt

#### Tekniska egenskaper

Densitet	Ca 2,1	
Ytvikt	Torrhalt	100%
Applicerings temperatur	+5°C till +25°C	
Torktid	7 dagar. Utomhus torkar kittet snabbare.	
Temperaturbeständighet	< +70°C	
Förvaringstemperatur	+5°C till +25°C	
Förvaring	24 månader i oöppnadförpackning	

#### Förberedelse

- Glasfalsar, glasningslister och glas skall vara torra, rena och fettfria.
- Glasning skall inte utföras vid temperaturer under +5°C, såvida ej kontaktytorna först uppvärms eller upptorkas.
- Obehandlat eller tryckimpregnerat trä ska spärrgrundas. Bågens utsida skall vara så ytbehandlad, att träet ej tar till sig fukt.
- Lasyrbehandlat trä skall underhållas varje eller vartannat år.
- Doppgrundning är ej tillräckligt.

#### Applicing

- Doppgrundade fönster skall omedelbart ytbehandlas på platsen efter monteringen.
- Efter en tid kan sprickbildning uppträda i kittet. Detta är inget materialfel, utan resultatet av otillräcklig spärrgrundning vilket möjliggör att träet suger åt sig oljan från kittet.
- Var därför omsorgsfull med spärrgrundningen.

#### Täckningsgrad

Alkyd-, linolje- och akrylfärger fungerar.  
Övermålning skall göras när kittet torkat.  
Linoljefärg kan med försiktighet användas omgående efter kittning.  
Måla kittfalsen och 2 mm ut på glaset.

#### Rengöring

Fläckar av Linoljekitt avlägsnas och verktyg rengörs med lacknafta.

#### Åtgång

1 kg till ca 10 meter fylld kittfals

#### Observera

Linoljekitt kan under vissa omständigheter få en skrynklig eller vågig yta. Detta är inget fel på linoljekittet utan en effekt av kittets härdprocess.

Tekniskt datablad

## OS110

### Äkta Linoljekitt

#### Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

#### Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

#### Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Tekniskt datablad

**OS110**

**Äkta Linoljekitt**

## Certifikat

