

Fișa tehnică

FM350

PERFECT FOAM PRO

Spumă PRO Perfect

24-05-2024 / V 1

Descriere

Spumă poliuretanică monocomponentă cu expansiune redusă fără CFC, care reacționează la umiditatea aerului. Spuma nu este rezistentă la UV.



Caracteristici și beneficii

- aplicare de la -10 °C la +35 °C
- expansiune minimă după aplicare
- aderență excelentă
- se poate tăia după cca 45 minute

Scopul utilizării

Spuma FM350 Perfekt este o spumă poliuretanică cu expansiune redusă utilizabilă pe tot parcursul anului, cu eficiență ridicată și contracție minimă după întărire.

Spuma este ideală pentru etanșarea rostului de legătură a ferestrelor și ușilor și etanșarea rosturilor, deschiderilor și pătrunderilor.

Produsul servește ca material de izolare termică și fonică și este potrivit și pentru lipire.

Spuma FM350 poate fi procesată de la -10°C.

Ambalaj

Doză de 880 ml pentru pistol sau aplicator.

1 cutie = 12 recipiente

Culoare disponibilă

Verde

Termen de valabilitate

24 luni; în loc uscat și răcoros (fără îngheț), poziție verticală

Depozitare

A se depozita la umbra, loc uscat, între +10°C și +25°C. Canistrele să fie pe verticală. Produsul este în canistră sub presiune. Verificați instrucțiunile de stocare, și nu aplicați căldura pe ele.

Fișa tehnică

FM350

PERFECT FOAM PRO

Informații tehnice

Compoziției		spuma poliuretanică
Tipului de spumă		pistol sau pai cu duza AA210
Densității	EN 17333-1	15-25
Clasificării incendiului	DIN 4102-1	B3
Tack Free	EN 17333-3	10 minute
Rezistența la compresiune (10°C) la 28 zile (depozitat în apă)	EN 17333-3	45 min.
Timpului de încărcare		24h
Randament bazat pe conținutul net (cutie)	EN 17333-1	54 L
Umpleți rostul până la		0.8
Rezistența la tracțiune (uscată)	EN 17333-4	97 kPa
Rezistența la tracțiune (umedă)	EN 17333-4	106 kPa
Rezistența la forfecare (uscată)	EN 17333-4	51 kPa
Rezistența la forfecare (umedă)	EN 17333-4	45 kPa
Conductivitatea termică	EN 12667	36 mW/m.K
Rezistența la compresiune la 10% (uscat)	EN 17333-4	44 kPa
Rezistența la compresiune la 10% (umed)	EN 17333-4	37 kPa
Rezistența la temperatură (lungă)		-40 / +90 °C
Rezistența la temperatură (scurtă)		-40 / +130 °C
Limitele temperaturii ambiante		-10 / +35 °C
Limitele valorii temperaturii canistrei		+10 / +30 °C
Temperaturii de depozitare		+10 / +30 °C
Durata de valabilitate (în cameră uscată și nedeschisă)		24 luni

Preparare

Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără praf și fără murdărie.

Aplicație

Înșurubați pistolul de aplicare în doză, apoi agitați puternic recipientul de cel puțin 20 de ori.

Doza trebuie ținută cu capul în jos în timpul aplicării.

Înainte de aplicare, umeziți substratul dacă temperatura ambiantă este mai mare de +5°C.

Reglați fluxul de spumă folosind declanșatorul de pe aplicator.

Distribuiți spuma moderat, nu umpleți complet rosurile și cavitățile, spuma își mărește volumul în timpul întăririi.

Dacă doriți să obțineți o spumă minimă, nu umeziți suprafețele.

Umpleți rosturile mai mari de 8x2 cm în straturi și umeziți-le pe cele anterioare înainte de a aplica un alt strat. Veți obține o bună întărire a spumei și a structurii interne.

Vă rugăm să rețineți

Folosiți spuma numai în încăperi bine ventilate.

Nu fumați în timpul aplicării!

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Fișa tehnică

FM350

PERFECT FOAM PRO

Acoperiți zonele adiacente înainte de aplicare.

Spuma neîntărită poate fi curățată cu un agent de curățare PUR sau cu acetonă illbruck după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic.

Când transportați dozele cu mașina, depozitați-le numai în portbagaj sau în spațiul de depozitare.

În niciun caz nu transportați dozele în cabina șoferului sau pe scaunul din spate.

A se păstra în poziție verticală. Informații suplimentare pe etichetă și în fișa cu date de securitate.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Fișa tehnică


FM350

PERFECT FOAM PRO

Imagini aplicații



1.



2.

Certificare



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com