

Fișa tehnică


FM365 MAX FOAM

Spumă Max

27-05-2024 / V 1

Descriere

Spumă poliuretanică monocomponentă cu gaz propulsor care conține freon, care reacționează în contact cu umiditatea aerului. Spuma nu este rezistentă la UV.



Caracteristici și beneficii

- Umple, lipește, izolează
- Randament de 82 l din conținutul de 880 ml al dozei
- Utilizare pe tot parcursul anului (până la 0°C)
- Perioada de valabilitate 18 luni

Scopul utilizării

FM365 este o spumă PUR cu randament ridicat. Potrivit pentru umplerea cavităților, rosturilor și pătrunderilor și pentru lipirea universală a unei game largi de materiale de construcție.

Ambalaj

Doză cu filet pentru pistol/tub de aplicare.

Volum cutie: 540 ml sau 880 ml

Culoare disponibilă

Verde

Termen de valabilitate

18 luni

Depozitare

în poziție verticală, în loc răcoros și uscat (nu în condiții de îngheț)

Fișa tehnică

FM365

MAX FOAM

Informații tehnice

Tipului de spumă		pistol sau pai cu duza AA210
Clasificării incendiului	DIN 4102-1	B3
Tack Free	EN 17333-3	8 min.
Rezistența la compresiune (10°C) la 28 zile (depozitat în apă)	EN 17333-3	45 min.
Timpului de încărcare		24h
Randament bazat pe conținutul net (cutie)	EN 17333-1	65 L (880ml) / 40 L (540ml)
Umpleți rostul până la		0.6
Rezistența la tracțiune (uscată)	EN 17333-4	94 kPa
Rezistența la tracțiune (umedă)	EN 17333-4	79 kPa
Rezistența la forfecare (uscată)	EN 17333-4	41 kPa
Rezistența la forfecare (umedă)	EN 17333-4	39 kPa
Conductivitatea termică	EN 12667	36 mW/m.K
Rezistența la compresiune la 10% (uscat)	EN 17333-4	29 kPa
Rezistența la compresiune la 10% (umed)	EN 17333-4	19 kPa
Rezistența la temperatură (lungă)		-40 / +90 °C
Rezistența la temperatură (scurtă)		-40 / +130 °C
Limitele temperaturii ambiante		+5 / +35 °C
Limitele valorii temperaturii canistrei		+10 / +30 °C
Temperaturii de depozitare		+10 / +30 °C
Durata de valabilitate (în cameră uscată și nedeschisă)		18 luni

Preparare

Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără praf și murdărie.

Aplicație

Agitați spuma energic de 20 de ori înainte de utilizare.

Scoateți capacul de protecție și înșurubați-l pe pistolul de aplicare.

Controlați cantitatea de spumă aplicată folosind declanșatorul de pe pistol și șurubul de reglare.

De asemenea, puteți folosi recipientul și cu tubul AA210.

Așezați AA210 pe supapă și rotiți-l cu 90°.

Controlați cantitatea de spumă extrudată apăsând pârgă de pe tub.

Țineți întotdeauna spuma în poziție verticală, cu fundul în sus, în timpul aplicării.

Când aplicați spuma în mai multe straturi, umeziți straturile individuale.

Spuma nu este rezistentă la radiațiile UV.

Temperatura optimă a recipientului +20°C, temperatura de aplicare 0°C până la +35°C.

Dozați spuma cu moderație în rost și nu umpleți complet cavitațiile, spuma își mărește volumul când se întărește.

Umpleți rostul cu maximum aproximativ 60%.

Umpleți rosturile mai mari de 8x2 cm în straturi și înainte de a aplicare următorul strat umeziți suportul.

În acest fel, veți obține un întărire mai bună a spumei și a structurii interne.

Fișa tehnică

FM365

MAX FOAM

Vă rugăm să rețineți

Folosiți spuma numai în încăperi bine ventilate. Nu fumați în timpul aplicării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Este recomandabil să acoperiți suprafețele adiacente înainte de aplicare. Spuma neîntărită poate fi curățată cu detergent illbruck PUR sau acetonă după aplicare. Spuma întărită poate fi îndepărtată numai mecanic. La transportul cu mașina, conservele pot fi depozitate doar în portbagaj sau spațiu de depozitare. Nu transportați cutii în cabina șoferului sau pe bancheta din spate sub nicio formă. Depozitați în poziție verticală cu susul în jos. Informații suplimentare pe etichetă și în fișa cu date de securitate.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciului tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com