

Technisch productblad

TP602**ILLMOD 600 MAX**

Universeel Zwelband

08-05-2024 / V 1

Omschrijving

Opencellig polyurethaan schuimband, geïmpregneerd met brandvertragende kunsthars.

**Kenmerken en voordelen**

- Groter toepassingsgebied
- Eenzijdig zelfklevend
- Slagregendicht > 600 Pa.
- Weer- en uv-bestendig
- Dampdoorlatend

Gebruiksdoel

Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband is bestemd voor de slagregendichte afdichting van voegen en aansluitingen bij kozijnen. Geschikt voor voegbreedtes van 3 tot 7 mm en 5 tot 15 mm.

Verpakking

- Verpakking | Type
gecomprimeerde rollen, met rondel | éénzijdig zelfklevend
- Voegdiepte in mm | Toepassing voegbreedte in mm | Artikelnummer | Meter/rol | Meter/doos
12 | 3-7 | TP602313368 | 8 | 200
15 | 5-15 | TP602320216 | 4,5 | 90

Technische informatie

Samenstelling		Polyurethaan schuimstof
Dichtheid		90 kg/m ³ (± 8 kg/m ³)
Ontvlambaarheidsklasse	DIN 4102-1	B1 (MPA- P-ND504-229)
Bestendigheid tegen slagregen	DIN 18542	Min. 600 Pascal (MPA bau Hannover)
Waterdampdiffusie, SD- Externe	EN ISO 12572	< 0,5 m
Luchtdoorlatendheid	EN 1026	c 0,020 dm ³ / s.m
Thermische Geleiding	DIN 52612	λ=0,055 W/m.K
Uv-weerstands	DIN 18542	Voldoet
Hechtsterkte van zelfklevende zijde		> 12 N/25 mm

Technisch productblad

TP602

ILLMOD 600 MAX

Technische informatie

Verwerkingstemperatuur		0°C tot +35°C
Maximaal toelaatbare vervorming	NEN 3413	> S 25
De van de temperatuurweerstand		-30°C tot +90°C
Emissie classificatie	Eimcode	EC1+
Hittebestendigheid	BRL 2802	Geen uittreding impregneer (70°C)
Prestatie garantie		10 jaar fabrikant - eigen verklaring
Certificeringen	KOMO	33397/21
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	DIN 52453	PVC/beton/stenen; geen vlekvorming
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden, in de verpakking
Kleur		Antraciet

Vorbereitung

- De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
- Voor het aanbrengen zijn een meetlint, schaar of mes en eventueel (houten) wigjes benodigd.

Applicatie

- Het voorgecomprimeerde begin-/eindstuk afsnijden.
- Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuk gezet.
- Bij het afrollen van het band minstens 1 cm extra nemen.
- De voegzijanten moeten parallel verlopen (max. 3 graden afwijking).
- Het band moet min. 2 mm terugliggend aangebracht worden.
- Natte voegen: TP602 ILLMOD 600 MAX (Universeel Zwellband) kan met houten wiggen worden gefixeerd totdat het band is uitgezet.
- Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen, adviseren wij altijd vooraf navraag te doen.
- Het band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in contact worden gebracht.

Gebruikstips kozijnen

- De TP602 mag niet om de kozijnhoeken worden aangebracht. De banden worden stukend gezet.

Let op

- Op de overgebleven rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescoperen te voorkomen.
- Vermijd doorslag van stuwende regen langs aangrenzende materialen.
- Onbehandeld hout of absorberende en poreuze oppervlakken moeten worden beschermd tegen indringend water voordat de banden worden geïnstalleerd.
- Compatibel met illbruck kitten en overschilderbaar met de gangbare watergedragen verfssystemen, bij twijfel altijd vooraf een proef opzetten.

Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

Technisch productblad

TP602

ILLMOD 600 MAX

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheid

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische dienst

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-be@tremcocpg.com.

Technisch productblad

TP602

ILLMOD 600 MAX

Certificering

