

Peran STC LE

EP071 - Peran STC LE

25-02-2025 / V 4

Beskrivelse

Peran STC LE er en tokomponent, lavemitterende, epoksybasert, klarplast. Produktet har meget god lysbestandighet, god bestandighet mot tidlig vannkontakt (24 timer, 20 °C) og gir en hard, tett overflate med høy kjemikaliebestandighet. Peran STC LE inneholder ikke benzylalkohol.

Teknisk datablad

- Tåler vannsprøyting allerede etter 24 timers herding (ved + 20 °C).
- Krystallisasjonsfri
- Høy kjemisk- og mekanisk bestandighet
- Fri for benzylalkohol, lavt VOC-innhold og lave utslipp
- Forbedret UV-stabilitet

Bruksområde

Som grunning, bindemiddel og toppstrøk, hovedsakelig i systemer med dekorative tilslag og flak, hovedsakelig i Peran STB LE (Public)-system - lav VOC versjon av Peran STB Compact

Emballasje

Produktet leveres som A+B i følgende emballasje:

Enhet 12 kg (11,1 liter) - Del A: 8,25 kg, Del B: 3,75 kg
Enhet 24 kg (22,2 liter) - Del A: 16,5 kg, Del B: 7,5 kg
Enhet 144 kg (133 liter) - Del A: 99 kg, Del B: 45 kg
Enhet 576 kg (533 liter) - Del A: 396 (2x198) kg, Del B: 180 kg
Enhet 928 kg (859 liter) - Del A: 638 (3x198) kg, Del B: 290 kg
Enhet 1440 kg (990 liter) - Del A: 990 kg, Del B: 450 kg

Del A = Peran STC LE A

Del B = Peran STC LE/TCW LE B

Tilgjengelig farge

Klar

Holdbarhet

24 måneder fra produksjonsdato (på emballasjen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

Oppbevaring

Oppbevares på et tørt sted, i uåpnet originalemballasje ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C. Beskyttet mot frost, direkte sollys, fuktighet eller inntrengende forurensninger.

Sertifikater og godkjenninger

CE i henhold til EN 13813 (når brukt som en del av et komplett system)

Peran STC LE

Eurofins Indoor Air Comfort Gold (som en del av Flowcrete LE-serien)

M1-vurdering (som en del av Peran STB LE (Public)-systemet)

Teknisk informasjon

Utseende		A: Klar væske B: Klar væske
Blandingsforhold	A / B	2,2 / 1 i vekt 2 / 1 i volum
Blandet densitet	EN ISO 2811	~1,08 kg/dm ³
Tørrestoffinnhold		~100 %
Brukstid i +20°C		~30 min
Herdetid ved +20°C		Berøringstørr: etter 6 timer Lett fotgjengertrafikk: etter 15 timer Full herding: etter 5-7 dager
Overmalbar ved +20°C		15 - 24 timer
Påføringsbetingelser		
Omgivelsestemperaturområde		+15 °C - +25 °C
Underlagets temperaturområde		+10 °C - +25 °C
Underlagets relativa fuktighet		≤ 93%

Påføringsbetingelser - tillegg

For å sikre de beste påføringsegenskapene anbefales det å kondisjonere emballasjen i minst 24 timer ved +15 °C - +25 °C før påføring.

Ved disse temperaturene er flyteevnen til resinen optimalisert for best mulig påføring, og det beregnede materialforbruket kan holdes uendret.

Under påføring og innledende herding av produktet må underlagstemperaturen være minst 3 °C høyere enn duggpunktstemperaturen.

Omgivelsestemperaturen må ikke synke under +5 °C i løpet av de første 24 timene etter påføring.

Høy luftfuktighet i begynnelsen av herdeprosessen kan føre til hvite, matte og flassende overflater.

Forberedelse av underlaget

Produktet må bare påføres underlag som er klargjort og grunnet i henhold til systemdatabladet og leggeanvisningene.

Sørg for at det ikke finnes løse partikler, smuss, støv eller spor av fuktighet på underlaget, da dette kan hindre god vedheft mellom strøkene eller påvirke herdingen.

Blanding

Rør om del A før del B tilsettes. Tøm del B forsiktig inn i del A. Bland med en angsamtgående drill og spiralvisp og pass på at materialet er grundig blandet. Pass på så du ikke får med deg luft. Til slutt, hell materialet i en annen beholder og bland i ytterligere et minutt før påføring.

For detaljerte blandingsinstruksjoner i fargesandsystemer, se detaljert informasjon i systemdatabladet/leggeanvisningene.

Teknisk datablad

Peran STC LE

Påføring

For detaljerte instruksjoner, se systemdatablad og leggeanvisning.

Dekningsgrad

For detaljert informasjon om materiaforbruk, se systemdatablad og leggeanvisning.

Rengjøring av verktøy

Uherdet materiale kan rengjøres med løsemidler (acetone, xylene), herdede rester kan bare fjernes mekanisk.

Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Følg retningslinjene for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen der applikasjonen skal brukes.
For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladene for de enkelte komponentene.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS