

Flowfresh SL Quick

Szybkowiążąca i antymikrobową żywica poliuretanowa

30-05-2025 / V 1

Opis

Flowfresh SL Quick to szybkowiążąca, samopoziomująca posadzka typu wylewanego, o właściwościach antymikrobowych, na bazie żywicy poliuretanowej. Przeznaczona jest do stosowania jako warstwa wierzchnia lub trwała powłoka żywiczna o grubości 2–4 mm. Posiada certyfikat HACCP International.

Cechy i zalety

- Zawiera Polygiene® - dodatek antymikrobowy oparty o jony srebra
- Szybkowiążący
- Doskonały przepływ, bardzo gładka powierzchnia
- Bardzo niska zawartość i emisja LZO
- Wysoka odporność chemiczna
- Wodoszczelny i paroprzepuszczalny

Zastosowania

Flowfresh SL Quick może być stosowany jako warstwa gruntująca lub zasadnicza. Jako warstwa gruntująca uszczelnia podłoże i wypełnia nierówności, zapewniając gładką powierzchnię warstwy zasadniczej.

Flowfresh SL Quick jest stosowany jako wytrzymała, odporna na zużycie powłoka wykończeniowa podłogi o wyjątkowej odporności chemicznej i gładkiej powierzchni. Może być stosowany również w systemie Flowfresh SR, po dodaniu kruszywa oraz specjalnego wypełniacza lub warstwy wierzchniej, dla uzyskania wysokich parametrów przeciwpoślizgowości. Jest przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym, szczególnie gdy wymagana jest odporność termiczna, chemiczna i antypoślizgowa w warunkach suchych lub mokrych.

Opakowania

Jako szpachla gruntująca:

Zestaw 17,1 kg - składnik A: 2,5 kg, składnik B: 2,6 kg, składnik C: 12 kg,

albo

Zestaw 34,2 kg - składnik A: 2x 2,5 kg, składnik B: 2x 2,6 kg, składnik C: 24 kg

Jako warstwa zasadnicza

Kolor kremowy:

Zestaw 17,8 kg - składnik A: 2,5 kg, składnik B: 2,6 kg, składnik C: 12 kg, składnik D: 0,7 kg

albo

Zestaw 36,2 kg - składnik A: 2x 2,5 kg, składnik B: 2x 2,6 kg, składnik C: 24 kg, składnik D: 2x 1 kg.

Wszystkie inne kolory standardowe:

Zestaw 17,6 kg - składnik A: 2,5 kg, składnik B: 2,6 kg, składnik C: 12 kg, składnik D: 0,5 kg

albo

Zestaw 35,7 kg - składnik A: 2x 2,5 kg, składnik B: 2x 2,6 kg, składnik C: 24 kg, składnik D: 2x 0,5 kg.

Składnik A = Flowfresh/Flowcrete Quick A

Składnik B = Flowfresh/Flowcrete STD B

Składnik C = Flowfresh SL C

Składnik D = Flowfresh/Flowcrete "Colour" D

Karta techniczna

Flowfresh SL Quick

Uwaga: Składniki A i B są również dostępne w beczkach 200 kg (A) lub 225 kg (B), a także w kontenerach IBC 1000 kg (A) lub 1150 kg (B).

Dostępne kolory

Materiał jest dostępny w następujących kolorach standardowych:

Kremowy, Ochra, Musztardowy, Czerwony, Zielony, Niebieski, Szary i Ciemnoszary.

Okres przydatności

Składniki A, B, D - 12 miesięcy, składnik C - 9 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu) pod warunkiem przechowywania w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach.

Przechowywanie

Wszystkie składniki Flowfresh SL Quick należy przechowywać w suchych warunkach (w temperaturze od +5°C do +30°C), pod przykryciem i bez bezpośredniego kontaktu z podłogą lub gruntem. Jest to szczególnie ważne w przypadku składnika C, aby zapobiec jego utwardzeniu, zbryleniu i nieprzydatności do użycia. Składniki A i B należy chronić przed zamarzaniem podczas przechowywania i transportu.

Narażenie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych intensywnych źródeł ciepła powoduje duże wahania temperatury w przechowywanym materiale, co może prowadzić do kondensacji i/lub separacji. Produktów nie wolno używać, dopóki temperatura nie stanie się jednolita, w przeciwnym razie utwardzony produkt może nie spełniać swoich parametrów.

Certyfikaty

Oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 13813 (przy zastosowaniu jako element systemu)

Parametry techniczne

Wygląd	Składnik A: mlecznobiała ciecz Składnik B: ciemnobrązowa, przezroczysta ciecz Składnik C: jasnoszary proszek Składnik D: pigmentowany proszek	
Proporcje mieszania	A : B : C A : B : C : D	Szpachla gruntująca: 2,5 : 2,6 : 12 wagowo Warstwa zasadnicza: 2,5 : 2,6 : 12 : 0,5 lub 0,7
Gęstość po wymieszaniu	PN-EN ISO 2811	~1,9 kg/l
Zawartość części stałych		~ 95,5 %
Czas żelowania przy +20°C		~ 17 minut

Flowfresh SL Quick

Parametry techniczne

Czas utwardzenia w +20°C		Lekki ruch pieszcy: po 5 godzinach Ruch kołowy: po 20 godzinach Pełne utwardzenie: po 4-6 dniach
Częstotliwość powlekania przy +20°C		5 - 24 godz.
Informacje techniczna dla utwardzonego produktu		
Twardość Shore'a D	EN ISO 868	~ 80
Wytrzymałość na ścieranie	EN 13892-4	AR0,5 (< 50 µm)
Warunki aplikacji		
Zakres temperatury otoczenia		+10°C ÷ +20°C
Zakres temperatury podłoża		+10°C ÷ +20°C
Wilgotność względna otoczenia		40 - 80%
Wilgotność względna podłoża	Dla Scratcoat Quick	< 6% (zmierzone urządzeniem Tramex) lub < 97% RH (zgodnie z BS 8203)

Warunki aplikacji — dodatkowe informacje

Zalecana temperatura materiału i podłoża wynosi +15÷25°C. W tym zakresie produkt wykazuje optymalne właściwości rozlewne, umożliwiające prawidłową aplikację systemu oraz utrzymanie założonego zużycia. Należy przestrzegać minimalnej temperatury +8°C, aby zapewnić uzyskanie pożądanej jakości powierzchni lub wykończenia.

Zaleca się kondycjonowanie pojemników przez co najmniej 24 godziny w temperaturze +18°C÷25°C przed aplikacją.

Podczas układania oraz w trakcie wstępnego utwardzania produktu temperatura podłoża musi być wyższa o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Nie należy dopuszczać do spadku temperatury otoczenia poniżej +5°C w ciągu pierwszych 24 godzin po aplikacji.

Posadzki nie należy przykrywać (np. folią, płytami wiórowymi itp.) ani myć w ciągu pierwszych 36 godzin utwardzania.

Wysoka wilgotność na wczesnych etapach utwardzania może powodować powstawanie białych, matowych powierzchni (wykwity).

Przygotowanie podłoża

Materiał może być aplikowany tylko na podłoża przygotowane i zagruntowane zgodnie z specyfikacją systemu posadzkowego lub instrukcją wykonania.

Przed aplikacją upewnij się, że nie ma na powierzchni żadnego luźnego kruszywa, pyłu ani śladów wilgoci - może to wpłynąć na proces wiązania między warstwami i zaburzyć utwardzenie.

Mieszanie

Szczegółowe informacje na temat przygotowania i mieszania materiału znajdziesz w Instrukcji Wykonania.

Płynne składniki A i B należy wlać do pojemnika i mieszać przez ok. 30 sekund. Przed rozpoczęciem mieszania upewnij się, że opróżniłeś całe opakowania.

Gdy mieszanina składników A i B jest jednorodna, należy dodać składniki D i C i mieszać przez około 3 minuty. Czas mieszania może się nieznacznie różnić, w zależności od temperatury otoczenia i materiału.

Przy niskich temperaturach lepszy efekt mieszania uzyskuje się dodając składnik C w dwóch etapach. Wówczas do mieszanki składników A i B dodajemy składnik D i połowę składnika C. Po wstępnym wymieszaniu (przez ok. 1 minutę) i całkowitym pokryciu żywicą składnika C, dodaje się jego pozostałą część.

Karta techniczna

Flowfresh SL Quick

Aplikacja

Rozprowadź materiał na podłożu przy pomocy rakli dystansowej (możesz użyć także rakli ząbkowanej lub stalowej pacy ząbkowanej) ustawionej do uzyskania wymaganej grubości, każdy zarób materiału musi dobrze przylegać do poprzedniego. Materiał na narożniki i krawędzie można nakładać pacą ząbkowaną. W ciągu 1-2 minut od rozprowadzenia materiału użyj wałka kolczastego do odpowietrzenia powierzchni. W celu uzyskania najlepszego odpowietrzenia poprowadź wałek wzdłuż i w poprzek pola.

Flowfresh SL Quick z wykończeniem antypoślizgowym (Flowfresh SR Quick):

Aby uzyskać wykończenie antypoślizgowe, należy posypać całą nieutwardzoną powierzchnię Flowfresh SL Quick piaskiem kwarcowym (lub Dynagrip). Uziarnienie jest zależne od wymaganego stopnia antypoślizgowości systemu. Minimalne zużycie - 3,5 kg/m². Po utwardzeniu usunąć nadmiar niezwiązanej kruszywa przez zamiatanie i odkurzanie, a następnie nałożyć wałkiem produkt Flowfresh Coating Matt w ilości od 0,6 do 1,0 kg/m².

Zużycie

~ 3,8 kg/m² dla grubości 2 mm

Czyszczenie narzędzi

Nieutwardzony materiał należy niezwłocznie usuwać przy pomocy rozpuszczalnika (aceton, ksylen). Utwardzoną żywicę można usunąć jedynie mechanicznie.

Dodatkowe informacje

Zawarte w niniejszym dokumencie dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Tremco CPG Poland wiedzę, doświadczenie i odzwierciedlają najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu, nie może stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez Tremco CPG Poland.

Ostateczna jakość wykonanej pracy zależy od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad sztuki budowlanej, norm krajowych i europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje.

Gwarancja

Tremco CPG Poland gwarantuje, że wszystkie materiały są wolne od wad i wymieni na swój koszt materiały, które okażą się wadliwe, ale nie gwarantuje dokładności koloru. Tremco CPG Poland potwierdza, że informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne i prawdziwe.

Środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w miejscu, w którym przeprowadzana jest aplikacja.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Kartami Charakterystyki poszczególnych składników.

Karta techniczna

Flowfresh SL Quick

Wsparcie techniczne

W celu uzyskania wsparcia technicznego dotyczącego aplikacji skontaktuj się z Tremco CPG Poland pod numerem +48 22 879 89 07 lub napisz na adres email: poland@tremcocpg.com.