

Tekniset tiedot

FS709

Palokatkomassa

21-05-2024 / V 4

Tuotekuvaus

FS709 on grafiittipohjainen palokatkomassa, joka laajenee kuumuuden vaikutuksesta ja sulkee siten kaapeli-, kaapelinippu- ja kaapelihylly-, sekä muovi- ja metalliputkien läpiviennit, estäen savun ja tulen leviämisen.

CE-merkintä -ETAG 026

Luokitusstandardi EN13501-2

Testistandardi EN-1366-3

ETA-20/1314 Läpiviennit



Ominaisuudet ja edut

- Palonkestävyys 3 tuntia (EN 1366-3)
- Voidaan käyttää FB750 palokatkolevyn kanssa.
- Testattu halkaisijaltaan jopa 125 mm muoviputkille.
- Testattu metalliputkilla, sähkökaapelilla, -kaapelinipuilla, -kaapelikouruilla sekä -kaapelitikkailla.

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

FS709 soveltuu seinä- ja lattialäpivientien palotiivistämiseen. Käytetään muoviputkien, sähköläpivientien ja palavalla eristeellä päällystettyjen metalliputkien palotiivistämiseen.

Putkiläpiviennit:

ABS, PE, PP, HPDE, PVC, PEX, Metalliputket palavalla eristeellä (Armaflex, lasivilla, kivivilla)

Sähköläpiviennit:

Sähkökaapelit / kaapeliniput (halkaisija max 100mm)

Kaapelihyllyt (leveys max 500mm)

Sähkökaapelit muoviputkessa

Katso lisätietoja eta-asiakirjasta tai suoritustasoilmoituksesta.

Pakkaus

310ml, 12kpl / Itk

600ml, 12kpl / Itk

Varastointi

Säilytys suoralta auringonvalolta suojassa, kuivissa tiloissa, +5°C - +30°C lämpötilassa. 18 kuukautta, varastoituna alkuperäisissä, avaamattomissa pakkauksissa suositusten mukaisesti.

Tekniset tiedot

FS709 Palokatkomassa

Värivaihtoehdot

Antrasiitti

Tekniset tiedot

Rakenne	Vesipohjainen grafiittimassa	
Akustinen luokitus	EN ISO 10140:2-2010	62 dB
Kovettumisnopeus	20°C	1 mm/vrk
Ominaispaino	ISO 1183-1	~ 1.3
Käyttöluokitus	EN 13162 tai EN 14303, EN ISO 1519	Tyyppi Z1: tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, joissa on korkea kosteus, lukuun ottamatta alle 0°C lämpötiloja (kattaa myös Z2)
PH		~ 8.5 - 9.5
Nahoittumisaika	23°C, 50% RH	~ 60 - 120 minuuttia lämpötilasta ja ilmankosteudesta riippuen.
Asennuslämpötila		+5°C - 35°C
Shore A -kovuus	ISO 868	~ 77
Käyttölämpötila		-25°C – +70°C

Alustan esikäsittely

Pintojen on oltava puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Pinnoilla ei saa olla tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. Irrallinen ja mureneva aines on poistettava. Tee tarvittaessa soveltuvuustesti ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöohje

Asenna pohjanauha tai kivivilla. Varmista että taustamateriaali on tukevasti paikallaan ja tarkista riittävä asennussyvyys. Asenna massa ja viimeistele pinta.

Huomio

Ei sovellu CPVC-putkien tiivistämiseen.

Tuote on päällemaalattavissa yleisimmillä vesiohenteisilla maaleilla. Tarkemmat tiedot saatavissa teknisestä neuvonnastamme.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Tekniset tiedot

FS709

Palokatkomassa

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Noudata asennuskohteen työterveys- ja turvallisuusohjeita. Katso lisätietoja yksittäisten tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com

Tekniset tiedot

FS709

Palokatkomassa

Sertifiointi

