

Flowcrete Satina

1. PRODUKTBESKRIVELSE OG FORMÅL

Flowcrete Satina er en spesialpolish som gir en slitesterk og halvmatt overflatefinish på dine fugefrie gulv. Produktet beskytter gulvbelegget effektivt samtidig som det skaper en halvmatt og estetisk tiltalende overflate.

2. EGENSKAPER

Polishen er svært motstandsdyktig og helt fri for polyuretan samt myknere. Den har en svært god utflyttings- og porefyllingsevne. Den behandlede overflaten oppnår et glanstall på ca. 30 ved 60 ° og forblir klar uten å slites blank med tiden, noe som gir en generelt lang holdbarhet. Det halvmatte resultatet gjør polishen særlig egnet for sensitive miljøer som eldre hjem. Produktet er hurtigherdende med full gjennomherding på 24 timer, og overflaten tåler gangtrafikk allerede etter ca. 1-2 timer ved normal luftfuktighet og ca. 20 °C. Levetiden anslås å være 3 til 4 ganger lengre enn for tilsvarende produkter på markedet.

3. BRUKSOMRÅDER

Produktet er beregnet for vannbestandige og grundig rengjorte fugefrie belegg som epoksygulv, polyuretangulv eller akrylgulv. Flowcrete Satina er dessuten svært velegnet for å friske opp gamle og slitte gulvoverflater med bare noen få påførte lag.

4. INNHOLD OG TEKNISKE DATA

Den kjemiske sammensetningen består av en ikke-metallisert plastdispersjon som er fri for TBEP, en hard polyetylen voks, harpiks samt et vannløselig løsemiddel. Konsentratet har en målt pH-verdi på ca. 8.

5. SIKKERHET OG UTSTYR

Ettersom produktet alltid skal påføres uforyntet, innebærer advarselen om overdosering at du aldri må legge ut for tykke lag av væsken over den fugefrie gulvløsningen. Polishen må strykes ut i svært tynne og jevne sjikt for å kunne herde riktig. Ved påføring av polish er det et absolutt krav å bruke spesifikke polishmopper og ikke vanlige rengjøringsmopper. Polishmopper har lavere friksjon, noe som gjør at de glir lettere mot underlaget og gir en jevnere fordeling av produktet. For å oppnå det absolutt beste resultatet skal moppen ha kort lugg og være helt uten kantfibre. En maskin med hvit rondell anbefales hvis overflaten skal poleres i etterkant.

6. FORBEREDELSE

Du skal alltid gjøre en mindre test på en begrenset overflate for å kontrollere gulvets kjemiske toleranse. For å garantere en optimal vedheft til underlaget må du teste gulvoverflaten med lakmuspapir for å sikre at den er helt nøytral med pH 7 før polishen påføres. Produktet Flowcrete Spot Remover fungerer utmerket for grovrengjøring i forkant av behandlingen på systemer av epoksy og polyuretan. Hvis polishen derimot skal påføres på et akrylgulv, er det strengt forbudt å bruke Flowcrete Spot Remover som forberedelse ettersom spesialmidlets løsemiddel umiddelbart ødelegger akryllakken.

7. DOSERING OG FORBRUK

Produktet skal påføres ufortynnet. Det normale forbruket er 25-35 ml/m² per lag. En kanne rekker til ca. 160 m² avhengig av underlagets porøsitet. Hvis du påfører polishen som et første sjikt på et kraftig absorberende gulvmateriale, anbefales et forbruk på 40-45 ml/m². Normalt påføres 2 til 3 lag polish.

8. ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Sørg for at en grunnrengjøring er utført, at gulvet har tørket, at vedheften er testet og at overflaten har en nøytral pH-verdi.
2. Rist kannen grundig før du påbegynner påføringen.
3. Påfør produktet i et tynt og jevnt sjikt over gulvoverflaten med en polishmopp, gjerne i form av en S.
4. Unngå nøye å la produktet tørke inn i moppen under arbeidets gang.
5. La hvert lag tørke i ca. 1 time i romtemperatur før neste lag påføres, og sørg for å unngå trekk i lokalet under tørketiden.
6. For å oppnå enda bedre effekt kan gulvet poleres med hvit rondell etter to dager ved en temperatur på ca. 20 °C.

9. VIKTIGE OBSERVASJONER

Vær oppmerksom på at polishfilmen kan løses opp flekkvis hvis den kommer i kontakt med hånddesinfeksjonsmiddel. Polishen kan også bli gul av dekk og gummi, noe som er svært viktig å ta hensyn til i industrielle miljøer og garasjer. Hvis du skal utføre en oppfriskning av eksisterende lag, må gulvet først gjøres rent med Flowcrete Special Cleaner og deretter skylles grundig med vann før ett til to nye lag Flowcrete Satina påføres. Emballasje og oppbevaring

Produktet leveres i en kanne på 5 liter. Det er frostfølsomt og må under ingen omstendigheter utsettes for minusgrader under oppbevaring. Lukk kannen umiddelbart etter bruk.

Ikke et forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF artikkel 1.

Når dette dokumentet skrives ut eller lagres eksternt, er det ikke kontrollert og er kanskje derfor ikke den nyeste utgaven.
