

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A Hardener B Filler D (pigm.)

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A, Hardener B og Filler D er komponenter til en firekomponent, opløsningsmiddelfri, polyuretanbaseret gulvbelægning.

I Multipack-systemerne er Base A, Hardener B og Filler D fælles for Flowcrete MF, Flowcrete SL, Flowcrete RT og Flowcrete Cove. Det, der adskiller disse produkter, er den systemspecifikke filler Flowcrete Multipack MF/SL, Flowcrete Multipack RT og Flowcrete Multipack Cove.

Anvendelsesområde

Flowfresh/Flowcrete Multipack-produkterne er fremstillet specielt til brug i industrier, hvor der stilles høje krav til kemikalie- og varmeresistens.

Miljø og sundhed

Flowfresh/Flowcrete Multipack A+B+D er opløsningsmiddelfri.

Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening mv. skal følges.

Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

Du finder oplysninger om blandingsforholdene på de respektive produktblade for Filler C:

Flowcrete Multipack MF/SL

Flowcrete Multipack RT

Flowcrete Multipack Cove

Base A skal røres op eller rystes før brug (der kan forekomme bundfældning under transport). Hvis Base A leveres i IBC, skal der bruges en omrører beregnet specielt til IBC. Opbland produktet mindst 5 minutter før brug og mindst 1 gang hver anden time i det tidsrum, hvor påføringen sker. Produktet leveres som A+B+C+D. **Undlad at dele** sæt/komponenter, da det kan ødelægge det færdige resultat.

Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

Der findes to forskellige hærder, og valget af hærder afhænger af påføringstemperaturen i lokalet:

Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Standard): påføringstemperatur 10-30°C.

Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Tropical): påføringstemperatur 20-40°C.

Sørg for at vælge den rette hærder, der passer til påføringsforholdene.

Farve

Mid Grey

Ochre

Red

Mustard

Dark Green

Note: Mid Grey (new) og Crem (new) leveres i pigment pakke på 1 kg. Alle andre standardfarver samt ældre versioner af Mid Grey og Cream kommer i pigment pakke på 0,5 kg

Tørstofindhold

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	ca. 70%
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	ca. 100%
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D	ca. 100%

Hærdningstid

Gangbar/overmalbar	16 timer ved 20°C
Let trafik	24 timer ved 20°C
Tung trafik	48 timer ved 20°C

Glanstrin

Mat

Vægtfylde

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	ca. 1,0 kg/liter
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	ca. 1,25 kg/liter
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D	ca. 2,5 kg/liter

Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A må ikke opbevares på steder, hvor der er store temperaturudsving, eller i direkte sollys, da det kan medføre kondensering i emballagen og bundfældning.

Emballage

Produkterne leveres i følgende emballage:

Flowfresh/Flowcrete Base A

1,2 kg	(1,2 liter)	– Bruges sammen med Flowcrete Multipack Cove (filler C)
2,4 kg	(2,4 liter)	
1.000 kg	(1.000 liter)	

Flowfresh/Flowcrete Hardener B (Standard)

1,25 kg	(1,0 liter)	– Bruges sammen med Flowcrete Multipack Cove (filler C)
2,5 kg	(2,0 liter)	
1.150 kg	(920 liter)	

Flowfresh/Flowcrete Hardener B (Tropical)

1,25 kg	(1,0 liter)	– Bruges sammen med Flowcrete Multipack Cove (filler C)
2,5 kg	(2,0 liter)	
1.125 kg	(900 liter)	

Flowfresh/Flowcrete Filler D

1,0 kg	(0,4 liter)	- Mid Grey (new)
0,5 kg	(0,2 liter)	- Alle andre standardfarver