

Technisches Datenblatt

ME540

TWINAKTIV FENSTERECKE KONKAV

06-03-2025 / V 1

Beschreibung

- NUR IN DEUTSCHLAND VERFÜGBAR -

Diese speziell vorgefertigten Fensterecken aus der feuchtevariablen TwinAktiv-Folie sind für die einfache, schnelle und sichere Abdichtung im Eckbereich zwischen Fenster und Mauerwerk für den Innen- und Außenbereich einsetzbar.



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Einfachere und schnellere Montage
- Zeitersparnis
- Innen und Außen einsetzbar
- Überputzbar
- Feuchtevariabel

Technische Information

Schlagregendichtigkeit	EN 1027	600 Pa
Wasserdampfdiffusion	DIN 4108-3	SD je nach mittlerer Luftfeuchte zwischen 0,03m und 15m dampfbremsend
UV-Beständigkeit		3 Monate
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +80°C
Lagerfähigkeit	im Originalgebinde kühl, trocken, frostfrei,	1 Jahr
Material		Polyethylencopolymerfilm mit Spinnvliesgewebe und einer Selbstklebung.

Verarbeitung

Verarbeitung:

1. ME540 in die obere oder untere Ecke von Blendrahmen und Mauerwerk ggf. mit der Selbstklebung fixieren.
2. ME540 vollflächig durchgehend mit SP025 im Eckbereich verkleben.
3. Die seitlichen Abdichtungsfolien in bzw. auf die Ecken auslaufen lassen und sorgfältig rundum verkleben.

Anwendung

Vorbereitung:

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende

Technisches Datenblatt

ME540

TWINAKTIV FENSTERECKE KONKAV

Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com.

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.