

Teknisk datablad

OS300

COLD ASPHALT

Asfalthagene

02-01-2025 / V 2

Beskrivelse

Blødt, specialiseret bitumenprodukt uden opløsningsmidler og med blandet sten. Når massen kommer under tryk og i kontakt med luft, hærdner den og ligner meget den gamle asfalt.



Funktioner og fordele

- Til huller og andre asfaltskader
- Højtydende premium-asfalt til holdbare reparationer.
- Fri for opløsningsmidler
- Forbedret arbejdsmiljø med 15 kg emballage
- CE-mærket til reparation på alle vejklasser.
- Kan opbevares udendørs i længere tid uden at blive ubrugelig.
- Kan arbejdes med både sommer og vinter.

Anvendelse Formål

OS300 bruges til vedligeholdelse og reparation af asfalgader. De vigtigste anvendelser er hurtig reparation af huller, udfyldning af hulrum under reparationsarbejde og udjævning af fortovet omkring mandehuller osv.

Emballage

15 kg spand / 50 spande pr. palle

15 kg sæk / 50 sække pr. palle

Holdbarhed

Produktet kan opbevares i mindst 12 måneder.

Opbevaring

Løst materiale skal dækkes til. På trods af tildækning kan der dannes en skorpe på overfladen efter lang tids opbevaring. Det forringer ikke kvaliteten og kan blandes med det øvrige underliggende blandemateriale.

Anvendelse

- Sørg for, at underlaget er fast og bærende og fri for løse partikler, vand, is, sne, snavs og skillemidler. Vandansamlinger skal fjernes.
- OS300 kan anvendes næsten hele året rundt takket være de særlige egenskaber, der gør den næsten uafhængig af vejret. Regn, fugt og moderat frost er ingen hindring for hurtigt arbejde, men ved temperaturer under -10°C bør arbejdet aflyses.

Teknisk datablad

OS300

COLD ASPHALT

- Afhængigt af vejens tykkelse er OS300 velegnet til let til middel trafik på bærende og frostsikre overflader.
- Til let trafik kan OS300 topcoats anvendes og påføres på eksisterende belægninger og på nye asfalter (bindelag).
- Ved små, manuelle overfladebehandlinger, som f.eks. reparation af frostsprængninger og andre skader på kørebanen, skal reparationsstedet børstes grundigt rent, før blandingen påføres.
- Da materialet har en fremragende vedhæftning, er det ikke nødvendigt med lodret skæring af frosthævningskanter.
- Komprimering udføres med en vibrator eller vibrationsvalse. Alternativt kan intensiv komprimering med en håndstamper være tilstrækkelig.
- OS300 kan trafikeres umiddelbart efter påføring. For at reducere klæbrigheden kan overfladen drysses med fint sand. Efterkomprimering håndteres af trafikken.

Forbrug Tekst

Ca. 20 kg/m² pr. cm lagtykkelse

Bemærk venligst

Anbefales ikke til brug på travle områder med høj punkt- eller linjebelastning (fodgængerovergange, logistikcentre, lagre med gaffeltrucktrafik osv.)

InfraRoad KoldAsfalt med en kornstørrelse på 2-5 mm er kun egnet til lagtykkelser på op til 5 cm!

Hærdningsprocessen til den endelige hårdhed kan tage flere uger afhængigt af lagtykkelsen og miljøet.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.



Tremco CPG Denmark A/S

Adelgade 15
1304 København
Denmark