

Beskrivelse

Modifisert PVAc-lim beregnet for enkle limarbeider. Limet har god hefteevne mot alle treslag. God fuktbestandighet. Antifrostmiddel gjør at limet kan transporteres og lagres ned til -40 °C.

Farge

Opak (hvitgul)

Emballasje

750 ml flaske (12 stk./kartong)

5 l dunk

Klargjøring

- Påse at overflatene som skal limes, er rene og tørre.

Påføring

- Ist limet, ekstra nøye hvis det har vært frosset.
- Påfør limet på én eller to sider med pensel, sparkel eller limrulle. Påføring på begge sider gir høyest holdfasthet.
- Etter påføring settes flatene i press med skrutvinger eller press innen 5 minutter.

Rengjøring

Vått lim fjernes med vann.

Begrensninger

Liming som utsettes for mye fukt. Limet skal ikke tynnes.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



WD206

Trelim Vinter



Bruksområde

Først og fremst til treliming innendørs, f.eks. fugeliming, tappliming, finer, papir, monteringsliming, produksjon av rammelister m.m. Også god hefteevne mot mange andre materialer på cellulosebasis, f.eks. papp, tekstiler, trefiberplater og kartong.

Karakteristiske egenskaper

- Antifrostbehandlet
- Limer ned til -10 °C
- Kan lagres ned til -40 °C
- Høy holdfasthet
- Oppfyller kravene i SS-EN 204/205 klasse D2

Teknisk informasjon

Tetthet	1,1
Forbruk	Ca 0,2 l/m ²
Tørrstoffinnhold	Ca 44%
Åpentid	ammenføyas innen 5 minutter
Presstid	Ved +10°C Ca. 1 døgn, ved høyere temperaturer (maks. +60 °C) reduseres presstiden. Presstiden påvirkes også av treets struktur samt fuktighet
Brukstemperatur	-10 °C til +20 °C
Lagring	12 måneder i godt lukket emballasje
Lagringstid	Limet tåler temperaturer ned til -40 °C. Omrøres etter opptining før bruk. Ideell lagertemperatur +10 °C til 20 °C
Presstrykk	2 - 6 kg/cm ²
	5-6 kg/cm ² ved maskinpress

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se