

Műszaki adatlap

OS201

WINDOW GLAZING PUTTY

23-02-2024 / V 1

Leírás

Ablakgitt egyrétegű üveg vagy szigetelt üveg tömítésére.



Tulajdonságok és előnyök

- Thixotróp tömítőanyag (azbesztmentes)
- Kézzel vagy pisztollyal is alkalmazható
- Csekély térfogatvesztés: -0,5%

Felhasználási cél

Ablakgitt egyrétegű üveg vagy szigetelt üveg tömítésére.

Csomagolás

Szürke kb. RAL 7034 (NCS 5020-Y)
Barna kb. RAL 8024 (NCS 6020-Y50R)
Szürke 585 ml (dobozonként 20 db)
Szürke 1165 ml (dobozonként 12 db)
Szürke 10 kg (dobozonként 1 db)
Barna 585 ml (20 db dobozonként)

Tárolás

Tárolja állítva, +5 ° C és +25 ° C között, száraz és árnyékos helyen.

Szavatossági idő

12 hónap

Műszaki adatlap

OS201**WINDOW GLAZING PUTTY****Műszaki adatok**

Alkalmazási hőmérséklet	+5°C és +35°C között	
Kémiai alap	Lenmag olaj alapú, oxidatív felület szárítás	
Sűrűség	DIN 52451	kb. 2,15 g/cm ³
Filmképződési idő	8-15 nap (25 ° C 50%rh)	
Hőmérsékleti ellenállás	-30 ° C - +70 ° C	

Előkészítés

A ragasztófelületek előkezelése: A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes. Tisztítsa meg a nem porózus felületeket az illbruck AT115 tisztítóval. A laza részek a fogadófelületen rontják a ragasztó tapadását, és el kell őket távolítani ragasztás előtt. Nedves felületek esetében végezzen tapadás próbát.

Alkalmazási terület

Ablakgitt egyrétegű üveg vagy szigetelt üveg tömítésére.

Fedőlakk

A friss OS201 eltávolítható az illbruck AT115 tisztító segítségével.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlapot el kell olvasni és meg kell érteni az előzetes felhasználást.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.