

Technisch productblad

AT140

PRIMER POROUS SUBSTRATES

Primer Zuigende ondergronden

27-06-2025 / V 7

Omschrijving

1-component primer. Primers, zoals AT140, hebben als functie om de verbinding (adhesie) tussen hechtvlakken en SP hybride en polyurethaan lijmen & kitten te verbeteren. Als gevolg van de grote hoeveelheid verschillende materialen waarmee SP hybride en polyurethaan kitten in aanraking komen, maar ook door de zeer verschillende kwaliteit van de diverse ondergronden, kan het noodzakelijk zijn om vooraf primers te gebruiken, afgestemd op de verschillende soorten materialen.



Kenmerken en voordelen

- Filmvormende primer - versterkt het oppervlak
- Verbetert de hechting - maximaliseert de prestaties voor een duurzame verbinding
- Geschikt voor poreuze/zuigende en licht vochtige ondergronden

Toepassingsgebied

Hechtprimer voor SP hybride en polyurethaan lijmen & kitten op poreuze/zuigende en licht vochtige ondergronden.

Verpakking

- 500 ml blik 12 stuks/ doos

Technische informatie

Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden
Verdampingstijd	± 30 min.

Vorbereitung

- Als gevolg van wisselende voegbreedten en voegdiepten maar ook vanwege de sterk wisselende porositeit van de te voegen bouwdeelen is het precieze gebruik moeilijk te voorspellen.
- Als vuistregel kan aangehouden worden dat het doorsnee verbruik voor 10 liter kit op 0,5 liter primer ligt.
- Aangebroken verpakkingen dienen niet open te blijven staan, maar zo snel mogelijk verbruikt te worden (chemische reactie met luchtvochtigheid).
- Vooraf hechtproeven nemen word aanbevolen.

Applicatie

- Voor elk materiaal geldt dat de ondergronden liefst droog of licht vochtig* moeten zijn en vrij van stof en vet.
- Vetten, oliën etc. kunnen verwijderd worden met illbruck Reiniger.
- Op producten waarvan sommige bestanddelen af kunnen geven op kitten bijvoorbeeld weekmaakhoudende materialen

Technisch productblad

AT140

PRIMER POROUS SUBSTRATES

zoals pvc, teer, bitumen of organische elastomeren kan geen of onvoldoende hechting plaatsvinden.

- Onze primers worden aangeleverd als oplossingen met een lage viscositeit.
- De primer dient in dunne lagen aangebracht te worden. De aangegeven droogtijden gelden bij een normale temperatuur.
- Het dient aanbeveling bij de verwerking het contact met vocht zo veel mogelijk te beperken. De verpakking dient daarom afgesloten opgeslagen te worden. Het benodigde materiaal kan in kleinere, open verpakkingen overgegoten worden. Dit materiaal dient zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 2 uur – verwerkt te worden.
- In geval van kristalvorming kan de hechtsterkte afnemen.
- Aanbrengmethode: kwast

*licht vochtig: druk je hand 5 sec. krachtig tegen het oppervlak. Is je hand droog, dan is applicatie toegestaan.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Niet roken tijdens gebruik, geopende verpakkingen verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Damp niet inademen. Bij verwerking in gesloten ruimten voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met huid vermijden. Ogen beschermen.

Gevarenaanduiding

Alle primers en reinigers worden geclassificeerd en aangeduid in overeenstemming met de EG richtlijnen en de verordening gevaarlijke stoffen. Alle primers en reinigers vallen onder het transport van gevaarlijke stoffen. Het huidige veiligheidsblad 91/155/EWG is op aanvraag beschikbaar.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.