

Teknisk datablad

# OS106

## WINDOW PUTTY

Vinduskitt

03-07-2024 / V 2

### Beskrivelse

Plastisk spesialkitt for innsetting av glass. Basert på halvtørkende oljer og petrokjemiske bindemidler.

Et kitt med smidig, konsistens som er lett å arbeide med, har vært svært populært hos glassmesterne siden 50-tallet. Fås i ulike standardfarger.

I større emballasje selges OS106 vinduskitt under navnet OS108 Mastic.



### Teknisk datablad

- Smidig pasta som er lett å arbeide med
- Brukes av ledende vindusfabrikker og glassmestere
- Overmalbart

### Bruksformål

Innglassing, konvensjonelt trykk og falsing av glassruter i tre- og metallrammer.

### Emballasje

310 ml patron (12/kartong)  
250 ml burk (12/kartong)

### Tilgjengelig farge

Benvit S 0502-Y  
Beige S 1005-Y 20 R  
Brun S 7020-Y 50 R

### Holdbarhet

24 måneder i uåpnet emballasje

### Oppbevaring

Ved +5°C til +25°C

### Sertifikater og godkjenninger

Svanen listed

Teknisk datablad

## OS106

### WINDOW PUTTY

#### Teknisk informasjon

Tetthets	Ca 2,1
Påføringstemperatur	+5°C til +25°C
Bevegelsesevne	ASTM C-920 3%
Tørketids	7 - 14 dager. Utendørs tørker kittet raskere
Temperaturmotstands	< +70°C
Lagings	Skyddas mot frost

#### Forberedelse

- Glassfalsene, glasslister og glass skal være tørre, rene og fettfrie.
- Innglassing skal ikke utføres ved temperaturer under +5 °C, med mindre kontaktflatene først er oppvarmet eller tørket.
- Ubehandlet eller trykkimpregnert treverk skal grunnes.
- Utsiden av buen skal overflatebehandles slik at treet ikke absorberer fuktighet.
- Glasert treverk må vedlikeholdes hvert eller annethvert år.
- Dyppgrunning er ikke tilstrekkelig.

#### Påføring

- Dobbeltkittede vinduer bør overflatebehandles umiddelbart etter montering.
- Etter en tid kan det oppstå sprekker i kittet. Dette er ikke en materialfeil, men et resultat av utilstrekkelig sperregrunning som gjør at treverket absorberer oljen fra kittet.
- Vær derfor forsiktig med barrieregrunning.

#### Deknings

Alkyd-, linolje- og akrylmaling fungerer. Overmaling bør gjøres når kittet har tørket. Mal kittbretten og 2 mm ut på glasset.

#### Rengjøring av verktøy

Fjern flekker og rengjør verktøyet med lakknafta.

#### Forbrukstekst

En patron til ca. 7 meter eller 1 liter til ca. 20 meter fylt kittfuge.

#### Vennligst merk

Overmaling med alkyd-, linolje- og akrylmaling fungerer. Overmaling bør gjøres når kittet har tørket. Mal kittbretten og 2 mm ut på glasset.

Teknisk datablad

## OS106

### WINDOW PUTTY

#### Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

#### Helse- og sikkerhetstiltak

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

#### Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30