

Fiche technique

## ME407


### BUTYL MEMBRANE NT

Ruban de butyle NT

23-05-2024 / V 1

#### Description

Membrane composée d'un film laminé contenant une couche adhésive de butyle pur, recouverte d'un papier siliconé.



#### Caractéristiques et avantages

- Résistant aux UV
- La couche adhésive reste flexible à des températures élevées et extrêmement basses et ne s'affaisse pas.
- Ne tache pas le substrat, la couche adhésive ne sèche pas.
- Adhère à presque tous les substrats courants
- Ne nécessite aucun préchauffage avant ou pendant l'application
- Adhésion permanente
- Densité de vapeur très élevée, c'est-à-dire également étanche à l'eau et à l'air

#### Objectif de l'utilisation

ME407 est utilisé pour l'étanchéité à la vapeur, à l'air et à l'eau de toutes sortes de raccords entre les structures porteuses et les éléments de façade, ainsi que pour l'équilibrage de la pression dans la construction de la façade.

#### Emballage

rouleaux de 20 mètres

#### formulaire de livraison

Article-No.	Largeur x épaisseur en mm	Contenu de la boîte en m	Rouleaux par boîte
ME407329730	50 x 0,8	240	12
ME407329731	60 x 0,8	200	10
ME407312031	75 x 0,8	160	8
ME407329732	100 x 0,8	120	6
ME407390710*	100 x 0,8*	120	6
ME407329733	150 x 0,8	80	4
ME407390712**	150 x 0,8**	80	4
ME407329734	200 x 0,8	60	3
ME407329735	250 x 0,8	40	2
ME407329736	300 x 0,8	40	2
ME407312032	350 x 0,8	20	1
ME407312033	400 x 0,8	20	1

Fiche technique

## ME407

### BUTYL MEMBRANE NT

#### formulaire de livraison

ME407312034

500 x 0,8

20

1

\*Pièce emballée : ME407390710

\*\*Pièce emballée : ME407390712

#### Préparation

- Les surfaces de collage doivent être propres, exemptes de graisse et d'autres contaminants susceptibles de nuire à l'adhérence.
- Les surfaces de collage doivent être stables et exemptes de parties non adhérentes.
- Sur les supports très poreux (béton, béton cellulaire, plâtre, etc.) et sur les recouvrements de bandes de butyle, nous recommandons d'appliquer une couche d'apprêt avec le ME907 Butyl Primer NT.
- Pour déterminer la largeur du ME407 Butyl Tape NT à appliquer, la règle générale est la suivante : la largeur du joint plus 100 mm de surface adhésive (50 mm pour les deux côtés).
- Pour déterminer la longueur totale nécessaire, la règle générale est que le ME407 Butyl Tape NT présente un chevauchement aux joints d'au moins 25 mm.

#### Application

- Veiller à ce que les résidus de spéculation soient éliminés. S'assurer que les surfaces d'adhérence trop rugueuses ont été comblées (nivellement).
  - Lors de l'application du ME907 Butyl Primer NT, laisser sécher pendant environ 30 minutes avant de commencer l'application du ME407 Butyl Band NT.
  - Commencez par coller les ancrages du cadre et les coins pour travailler efficacement et gagner du temps.
  - Appliquer le ME407 Butylband NT dans le sens des carreaux.
  - Ne pas appliquer le ME407 Butylband NT à des températures inférieures à 5°C sans mesures spéciales.
  - Assurez une surface d'adhérence d'au moins 50 mm de part et d'autre des joints.
  - Assurer un chevauchement d'au moins 25 mm au niveau de l'assemblage de la bande ME407 Butylband NT.
- de la bande ME407 Butyl NT entre elles. Appliquer une pression suffisante sur le ruban à l'aide d'un rouleau presseur.

#### Nota :

- Pour les apprêts à base d'eau appliqués sur les châssis de fenêtres (debout), nous recommandons d'effectuer d'abord un test d'adhérence.
- Le ciment (eau) et l'huile de coffrage peuvent endommager la couche de peinture en cas d'exposition prolongée.
- Convient uniquement aux surfaces verticales.

#### Garantie

Les produits du système i3 d'illbruck sont garantis 10 ans.

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et

Fiche technique

## ME407

### BUTYL MEMBRANE NT

qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

#### Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

#### Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Fiche technique

**ME407**

**BUTYL MEMBRANE NT**

## Certificats

