

Material

Material din spumă pe bază de EPDM cu structură celulară predominant închisă, acoperit pe o parte cu adeziv acrilat sub presiune acoperit cu o bandă de protecție.

Ambalare

Bandă de spumă, adezivă pe o parte, în rolă.

Dimensiuni

Grosime	2	3	4	6	8	10
Lungime per rolă	10	10	10	10	5	5

Date tehnice

Proprietate	Norma	Clasificare
Densitate	ISO 845	175 ± 25 kg/m ³
Duritatea Shore 00		± 40
Forța de aderență	DIN EN 1939	>5 N/25 mm măsurat pe o mostră de 3 mm)
Rezistență la tracțiune	ISO 1798	0.4 N/mm ²
Alungirea la rupere		150%
Rezistența la compresie	ASTM D 1056-85	
la 25% compresie		
0.080 – 0.160 N/mm ²		
(80 – 160 kPa)		
la 50% compresie		
Rezistența UV		Excelentă
Absorbție	ASTM D 1056-80	5%
Conductivitatea termică		0.088 W/m×K
Rezistența la temperatură		- 30°C la +100°C
Temperatura de depozitare		+5°C la +25°C
Termen de valabilitate		6 luni
Temperatura de aplicare		+5°C la +35°C

Pregătirea

1. Suprafața de bază trebuie să fie uscată, degresată, fără praf și particule libere. Vă recomandăm ca înainte de aplicarea benzii să tratați suprafețele foarte absorbante și poroase cu primerul illbruck ME901 Butyl & Bitumen.

Aplicare

1. Desfășurați banda de pe rolă, măsurați lungimea necesară și tăiați-o. Aplicați banda direct pe baza pregătită. Aplicați presiune pe acesta cu rola presoare illbruck. Scoateți banda de protecție.

Important

La aplicarea TN011 pe substraturi din policarbonat, banda poate fi folosită în contact direct.



TN011



Utilizare

Banda TN011 este potrivită pentru etanșarea rosturilor în structuri metalice, fațade, luminatoare, clădiri asamblate și pentru geamuri uscate. Duritatea medie a benzii îi permite să adere chiar și la suprafețe cu neregularități minore. Are o rezistență mai mare la temperatură.

Principalele avantaje

- Etanșarea rapidă, eficientă și estetică a îmbinărilor
- Rezistent la radiațiile UV, la intemperii și la o serie de substanțe chimice
- Foarte potrivit pentru aplicații în articulații cu dilatare permanentă

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus.

Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333
F. +420 296 565300
info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com