

Beskrivelse

Fiberarmert og gummiforsterket asfaltsparkel med tilsetninger som gir hefteevne også på fuktige overflater (for eksempel ved akutte reparasjoner i regnvær). Danner en elastisk og tett fuge som er svært motstandsdyktig mot alle værtyper.

Farge

Svart S 9000-N

Emballasje

300 ml patron (12 stk./kartong)

1 l boks

Klargjøring

- Overflatene bør helst være tørre.
- Løstsittende materiale, smuss, snø og is fjernes på egnet måte.
- Ved behov kan det tynnes litt med white spirit.

Påføring

- Massen påføres med patron, sparkel eller rull i sjikt på minst 3 mm tykkelse.
- Skorsteins- og overgangssystemer: Påfør et 3 mm tykt sjikt 100–200 mm ut på taket og 25–50 mm ut på platen.
- Sprekker og hull: Påfør et minst 6 mm tykt sjikt og 50 mm utenfor skaden.
- Store skader kan trenge ekstra armering av for eksempel glassfiberduk som "bakes inn" i massen.
- Massen kan brukes til nødreparasjoner på våte flater, men hvis mulig bør alt stående vann fjernes før massen påføres. For å fjerne ev. restvann kan man trykke massen fast (slik at vannet trenges unna) med en fugepinne, sparkel e.l.

Rengjøring

White spirit.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



OS200

Tak- & Grunnfuge



Bruksområde

Vedlikehold og reparasjon av takpapp, asfalt- og tjæreoverflater, metall, skifer, tegl og betong. Nødreparasjoner, lekkasjer også der underlaget er vått. Tetning og reparasjon under bakken, for eksempel ved rørgjennomføringer og sprekker i grunnmurer, kompletterende tetning av "platonmatter" mot bakken osv. Reparasjoner og vedlikehold av trebåter, understell på biler, busser m.m.

Karakteristiske egenskaper

- Svært god hefteevne, også mot våte overflater
- Forsterket med fibrer
- Primerfri
- Lett å påføre
- Vanntett

Teknisk informasjon

Tetthet	Ca 0,98 ± 0.2
Tørrstoffinnhold	70 ± 2%
Flammepunkt	40°C
Brannklasse	2B
Tørketid	Hinnedannelse innen 48 timer. Tørker på ca. 1 uke, men er ennå litt klebrig
Brukstemperatur	+15 °C til +40 °C
Overmalbar	Nei
Lagring	Tørt ved +5 °C til +40 °C
Lagringstid	Patron 300 ml i 1 år i uåpnet tilstand 1 liters boks i 2 år i uåpnet tilstand
Forbruk	Ved normal påføring 1 liter til ca. 0,2 m ²
Kjemikaliebestandighet	Tåler ikke løsemidler

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspesialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantørers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se