


## Flowfresh SRQ UV (5-6 mm)

Revêtement décoratif antidérapant à base de quartz coloré sur polyuréthane ciment avec une finition incolore stable aux UV.



- 1 Support préparé
- 2 Primaire
- 3 Flowfresh SL ou MF
- 4 Quartz Coloré
- 5 Flowcoat PA302

**Résistant à l'usure :**  
Bonne résistance aux chocs et à un trafic soutenu.

**Résistance chimique :**  
Résistant à la plupart des sels, huiles, graisses et acides organiques et inorganiques dilués.


**Antidérapant :**  
Surface structurée pour minimiser les risques de glissade en zone humide.

**Facile à nettoyer :**  
Facile à nettoyer et à désinfecter. Nécessite peu d'entretien.

COMPOTEMENT AU FEU	
EN 13501-1	E <sub>fl</sub>
RÉSISTANCE À L'USURE	
EN 13892-4	AR0.5 ( ≤ 50 μm)
ADHÉRENCE	
EN 13892-8	B2.0 ( ≥ 2MPa)
RÉSISTANCE AUX CHOCS	
EN ISO 6272	IR20 (20 Nm)
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	
Déversements occasionnels jusqu'à +60°C ou température continue de -20°C à +50°C.	
PERMÉABILITÉ À L'EAU	
Test Karsten	Néant (Imperméable)
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT*	
EN 13036-4	Sec > 40 faible glissement
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	
EN 13892-2	>50 N/mm <sup>2</sup>
RÉSISTANCE À LA FLEXION	
EN 13892-2	20 N/mm <sup>2</sup>
RÉSISTANCE À LA TRACTION	
BS 6319-7	12 N/mm <sup>2</sup>

POLYMÉRISATION	+10°C	+20°C	+30°C
Trafic léger	5 h	2 h	1 h
Trafic Normal	24 h	6 h	3 h
Polymérisation chimique	7 j	3 j	2 j

Les chiffres ci-dessus sont des valeurs typiques obtenues lors d'essais en laboratoire à +20°C avec 50 % d'humidité relative.



Red 301      Grey 704      Green 602      Cream 103



Blue 502      Yellow 104

Les couleurs réelles peuvent différer des exemples présentés. Pour obtenir un nuancier complet et des échantillons, contacter votre représentant TREMCO CPG France.



## Description

<b>Système</b>	Flowfresh SRQ UV
<b>Finition</b>	Brillante
<b>Épaisseur</b>	5 - 6 mm

Procédure d'application disponible sur demande.

## Produits composant le système

<b>Primaire</b>	Flowprime @ 0.3 - 0.5 kg/m <sup>2</sup> Si un DPM est requis : Hydraseal DPM @ 0.5 kg/m <sup>2</sup> Pour résistance à la température : Flowfresh Primer @ 0.3 - 0.5 kg/m <sup>2</sup> ou Scratchcoat (Flowfresh SL) @ 1.5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Système en 5 mm</b>	Masse: Flowfresh SL @ 5.7 kg/m <sup>2</sup> + Quartz coloré 0.4 - 0.8 @ 4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Système en 6 mm</b>	Masse : Flowfresh MF @ 8 kg/m <sup>2</sup> + Quartz coloré 0.4 - 0.8 @ 5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Finition (5 et 6 mm)</b>	Flowcoat PA302 @ 0.5 kg/m <sup>2</sup>

Procédure d'application disponible sur demande.

## Exigences relatives au support

Le support béton ou la chape ciment doivent avoir une résistance minimale à la compression de 25 N/mm<sup>2</sup> et être exempts de laitance, poussière ou toute autre contamination. L'humidité relative maximale sera de 93 % selon BS8203 (5.5 % échelle TRAMEX). Le support sera exempt de pression hydrostatique sinon Flowprime devra être remplacé par Hydraseal DPM (surface sèche). Pour les zones où la résistance à la chaleur est requise, utiliser Flowfresh Primer (ou Flowfresh SL en scratchcoat). Flowfresh Primer ou Flowfresh SL conviennent pour des supports dont l'humidité relative est de 97 % selon BS8203 maximum (6.0 % échelle TRAMEX).

## Maintenance et entretien

Nettoyer régulièrement à l'aide d'une autolaveuse à brosses rotatives, associée à un détergent neutre ou légèrement alcalin.

## Application

La mise en oeuvre doit être effectuée par un applicateur ayant reçu une formation et bénéficiant d'un système d'assurance qualité. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation, contactez votre représentant TREMCO CPG local. Des guides de mise en œuvre détaillés sont disponibles sur demande.

## Note

Aucun système de résine n'est totalement inaltérable et peut changer de couleur avec le temps (effet de jaunissement). Le changement de couleur dépend de la lumière UV et des niveaux de chaleur présents. Par conséquent il n'est pas possible de prédire l'ampleur et la vitesse de ce phénomène. Ce changement est plus visible dans les couleurs très claires, mais ne compromet pas les caractéristiques de résistance physique ou chimique du produit. Nous nous sommes efforcés d'adopter des couleurs dans notre gamme standard qui minimisent ce changement. Les produits fortement colorés (par exemple, les colorants capillaires, les désinfectants médicaux, etc.) et la migration des plastifiants (par exemple, des pneus en caoutchouc) peuvent entraîner une décoloration irréversible de la surface. Veuillez contacter notre service technique pour plus d'informations.

## Considérations environnementales

Le système fini est considéré comme non dangereux pour la santé et l'environnement. Sa longue durée de vie et sa surface continue sans joints réduisent les besoins en maintenance et entretien. Nos systèmes sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 14001.

## Informations importantes

Les produits TREMCO CPG sont garantis contre les défauts de qualité et de fabrication et sont vendus en accord avec nos « Conditions générales de vente », disponibles sur demande. Notre garantie ne couvre pas une utilisation inadaptée ainsi que les dommages qui en découleraient. Consultez nos conditions de garantie en détail avant toute mise en œuvre.

\*La glissance des revêtements peut varier considérablement selon les méthodes d'application, en fonction de l'usure après une période d'utilisation, avec un entretien inadéquat, et/ou en raison de polluants en surface (secs ou humides). Des revêtements antidérapants sont recommandés pour répondre aux exigences de sécurité pour les zones humides et/ou avec des polluants en surface (secs ou humides). Contacter nos conseillers pour plus d'informations techniques.

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Le fabricant se réserve tout droit de modification. État de données techniques au 04/2023.