

TUOTETIEDOT

Kuvaus

Palokatosilikoni rakenne- ja liikuntasaumoihin. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Käyttötarkoitus

Osastoivien seinien ja lattioiden liitokset.
Rungon ja rakenteiden väliset liitokset.
Eri materiaalien liitoskohdat.

AI USTAMATERIAAI.IT

- Betonirakenteiden väliset liitokset
- Betonin ja puun liitokset
- Betonin ja teräksen liitokset

Värit

Valkoinen ja harmaa

Pakkaus

310 ml patruuna (12 kpl/ltk)
600 ml kalvopakkaus (12 kpl/ltk)

Saatavuus

Suoraan valmistajalta (yhteystiedot tiedotteen kääntöpuolella).

KÄYTTÖOHJEET

Tarvittavat työvälineet

Vakiomallinen massapistooli, kittiveitsi
tai lasta.

Esivalmistelu

- Puhdista kaikki pinnat irtaimesta aineksesta, kosteudesta, öljystä, rasvasta ja syövyttävistä aineista.
- Hio maalatut tai kiiltävät pinnat.
- Tarkista teknisistä tiedoista, että tuote täyttää sauman elämistä, paloluokitusta ja aukon kokoa koskevat vaatimukset

Levitys

- Käytä saumaa leveämpää pohjanauhaa, jolla varmistetaan massan oikea paksuus (vähintään 6 mm).
- Kaksoissaumat: Käytä pohjanauhaa.
- Saumauspalon leveys saadaan sopiviksi katkaisemalla patruunan suulake oikeasta kohtaa.
- Purista tiivistemassaa saumaan vaadittuun paksuuteen.
- Viimeistele sauma heti tasaiseksi märällä kittiveitsellä tai lastalla.

Kunnossapito

Ei vaadi kunnossapitoa asennuksen jälkeen. Säännöllisiä tarkastuksia suositellaan vaurioiden ehkäisemiseksi.

Menekki

Vaadittu massan määrä voidaan arvioida seuraavan taulukon avulla:

$$\frac{\text{Aukon leveys (mm)} \times \text{Syvyys (mm)} \times \text{Kokonaispituus (m)}}{310} = \text{Patruunoiden lkm}$$

Lisätietoa levitystavoista ja
materiaalivaatimuksista saat
tremco illbruckin teknisestä
asiakasneuvonnasta.

Varastointi

Säilytä kuivassa tilassa (+5°C...+35°C).

Säilyvyys

12 kk, säilytettynä avaamattomissa
pakkauksissa ohjeiden mukaan.

Työturvallisuus

Ennen käyttöä tutustu huolellisesti
tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Tekninen neuvonta

Tremco CPG Finland Oy tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

FS703

Palosilikoni

up to
240
mins



Ominaisuuudet

- **Paloluokitus EN13501-2**
- **Testistandardi EN1366-4**
- **CE-merkintä -ETAG 026**
(ETA-20/1215)
- **Soveltuu saumoihin, joissa aukon leveys enintään 50 mm**
- **Erinomainen tartunta ilman pohjustusta**
- **Painumaton, pitkä käyttöikä**
- **Saumaussuhde 2:1 (leveys 10 mm x paksuus 6 mm)**
- **Ei kutistu**



FS703

Palosilikoni

Nullifire
Smart Protection

Takuu

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloitusetta.

Tremco CPG Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta joten tässä mainittujen tuotteiden riittävyydelle tai toimivuudelle ei anneta mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta eikä Tremco CPG Finland Oy vastaa mistään vahingoista tai fyysistä vammoista, joita esitteessä mainittujen tietojen soveltamista tai tuotteiden käytöstä voi seurata.

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus		Arvo
Palonkestävyys	EN1366-4/13501-2	> 5h
Ilmanläpäisevyys	EN1046	> 600 Pa
Shore A	ISO 868	23
Kosketuskuiva	23°C, 50% RH	30-40 minuuttia
Kuivumisaika	23°C, 50% RH	1 - 2 mm/vrk
Vetolujuus	ISO 8339	0.7 MPa
Viskositeetti		Tiksotrooppinen
Käyttölämpötila		-40°C - +150°C

Suoritustaso

CE-merkitty tuote. Lisätietoa suoritustasoista, katso erillinen suoritustasoilmoitus nettisivuiltamme.

Nullifire on CPG Europan tuotemerkki



www.cpg-europe.com

Tremco CPG Finland Oy
Vanha Porvoontie 238
01380 VANTAA
Puh. +358 (0)9 5499 4500