Technický list

TN138

PE SEALING PADS

PE těsnicí páska *15-10-2026 / V 1*

Popis

TN138 je samolepicí polyethylenová pěnová páska s akrylovým lepidlem citlivým na tlak, dodávaná v rolích pro snadné použití.



Přednosti produktu

- Těsnost proti stojaté vodě a větru
- Rychlé zpracování
- UV stabilní

Účel použití

PE páska TN138 se používá k zajištění vzduchotěsného a vodotěsného utěsnění otevíracích profilů prodlužovacích rámů oken.

Balení

Tloušťka: 2 mm
Šířka: 55x70, 74x70, 86x70, 100x70, 74x120, 86x120.
Vyrobeno dle DIN 7715, třída přesnosti P3
Jiné rozměry lze řezat v závislosti na minimálním objednacím množství.

Skladovatelnost

12 měsíců při skladování v originálních neotevřených obalech.

Skladování

V suchu a temnu

Technický list

TN138

PE SEALING PADS

Technická specifikace

Typ pěny		PE
Hustota	ISO 845	29-37 kg/m³
Reakce na oheň	EN13501	třída E
Tepelná vodivost	DIN 52612	0,034 W/mK
Prodloužení při přetržení	ISO 1926	podélně 130 % příčně 120 %
Pevnost v tahu	ISO 1926	podélně 460 kPa příčně 280 kPa
Tvrdost Shore A		51 (Shore 00)
Instalační teplota		-30°C -- + 80°C
Teplota skladování		+5°C -- +25°C

Dodatečné informace

Před aplikací pásky doporučujeme provést vlastní testy, aby se zjistila vhodnost produktu pro konkrétní aplikaci.
Je třeba se vyhnout kontaktu pásky s rozpouštědly nebo korozivními chemikáliemi.
Není vhodné jako náhrada těsnění v uzavíratelných těsněních.

Příprava podkladu

Ujistěte se, že lepené povrchy neobsahují nerovnosti a uvolněné částice, které by mohly zhoršit přilnavost.
Prach, nečistoty a mastnotu lze odstranit pomocí čističe AT115 Solvent Cleaner. Pokud jsou podklady citlivé na rozpouštědla, očistěte je teplou vodou a nechte uschnout.
Před aplikací pásky musí být podklad vždy suchý.

Aplikace

Odkrytá lepicí plocha by měla být odvíjena postupně a opatrně umístěna na povrch podkladu. Během umístění je třeba dbát na to, aby se páska nestlačovala ani nenatahovala – mohlo by to vyvolat odlupovací síly a způsobit odlepení pásky od podkladu.
Jakmile je páska umístěna, rovnoměrně ji přitlačte po celé délce válečkem, začněte uprostřed a postupujte směrem k oběma koncům, abyste zabránili jejímu natažení.

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com