

Flowchem VE Curing Agent

CO250 - Flowchem VE Curing Agent

11-04-2025 / V 1

Beskrivelse

Flowchem VE Curing Agent er en transparent formulering som inneholder et peroksid.

Teknisk datablad

- Hjelper til med fullstendig herding av Flowchem VE-systemene.

Bruksområde

Flowchem VE Curing Agent används som härdare för alla Flowchem VE-system.

Observera: Flowchem VE Curing Agent får aldrig komma i direkt kontakt med Flowchem VE Accelerator.

Emballasje

Flowchem VE-herder leveres i følgende pakningsstørrelser:

i plastflasker på 1 kg

Holdbarhet

Flowchem VE-Curing Agent - 9 måneder fra produksjonsdato ved korrekt oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

Oppbevaring

Oppbevares tørt, i uåpnet originalemballasje ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C. Beskyttes mot frost, direkte sollys, fuktighet og inntrengende forurensninger.

Teknisk informasjon

Utseende		Transparent væske
Flowchem VE Herdemiddel	Grad av tilsetning av Flowchem VE-Curing Agent som vekt-% av basisresinet.	2,0%
Blandet densitet	EN ISO 1183	~1,0 kg/dm ³
Tørrstoffinnhold		~100 %
Teknisk informasjon om herdet produkt		
CE-merket		CE i henhold til EN 13813 (når den brukes som en del av et komplett system).
Påføringsbetingelser		
Omgivelsestemperaturområde		+5 °C - +30 °C
Underlagets temperaturområde		+5 °C - +30 °C
Relativ fuktighet i omgivelsene		≤85 %
Underlagets relativa fuktighet		≤75 %

Teknisk datablad

Flowchem VE Curing Agent

Påføringsbetingelser - tillegg

For å sikre best mulig påføringsegenskaper anbefales det å kondisjonere beholderne i minst 24 timer ved +15 °C - +25 °C før påføring.

Under påføring og første herding av produktet må underlagstemperaturen være minst 3 °C høyere enn duggpunktstemperaturen.

Styren i resinkomponenten kan lukte ved svært lave konsentrasjoner (fra 2 ppm og oppover). Følg gjeldende nasjonale retningslinjer.

Påføring

Flowchem VE Accelerator må tilsettes og blandes med Flowchem VE resinet før Flowchem VE Curing Agent tilsettes.

Fyllstoffer må tilsettes etter at Flowchem VE Accelerator og Flowchem VE Curing Agent er blandet inn i Flowchem VE resinet.

Dekningsgrad

2 vekt-% av vekten av Flowchem VE resinet opp til en påføringstemperatur på 30 °C.

Rengjøring av verktøy

Rengjør med Flowchem VE Equipment Cleaner. Aceton bør brukes under påføring for å rengjøre metal-/Teflonverktøy.

Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

Forholdsregler for helse og sikkerhet

Følg retningslinjene for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen som gjelder for stedet der applikasjonen skal brukes.

For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladene for de enkelte komponentene.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS