

## Flowfast SNL Filler

### MA750 - Flowfast SNL Filler

27-02-2025 / V 2

#### Beskrivning

SNL Filler är en specialdesignad, ren kvartssandsblandning som har en benvit färg och goda blandningsegenskaper. På grund av sin kornstorleksfördelning visar detta fyllmedel en mycket låg sedimentationshastighet och främjar optimalt utflyt när det blandas med MMA-plaster.

#### Funktioner och Fördelar

- Lätt att tillsätta och blanda
- Bra utflyt tillsammans med MMA-plaster

#### Användningsområde

Fint fyllmedel för snabbhärdande MMA-plaster som används i golv- och vattentättningsapplikationer

#### Förpackning

25 kg papperssäck

#### Hållbarhetstid

Flera år i öppnad originalförpackning

#### Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen.  
Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

#### Certifikat & Godkännanden

CE enligt EN 13813 och 1504(när den används som en del av ett komplett system)

#### Tekniska egenskaper

Blandad densitet	EN ISO 1183	~1,65 kg/dm <sup>3</sup>
Teknisk information om härdad produkt		
Appliceringsförhållanden		

#### Förberedelse av underlaget

För detaljerad information se produktdatablad för produkten som SNL fillern ska blandas med.

#### Blandning

Standard blandningsförhållande:

1 del plast : 1,5 - 2,5 delar SNL Filler. Se respektive systemdatablad.

Tekniskt datablad

## Flowfast SNL Filler

Tillsätt erforderlig mängd filler till basplasten efter att Accelerator (om sådan används) och katalysator har tillsatts. Blanda med långsamtgående blandare och spiralformad visp. Se till att inte få med luft.

### Applicering

För detaljerad information se produktdatablad för produkten som SNL filler kommer att blandas med.

### Täckningsgrad

Åtgången beror på skiktjocklek och i vilken plast fyllmedlet används. För detaljerad information se produktdatabladet för produkten som SNL fillern kommer att blandas med.

### Rengöring av verktyg

Rengör verktygen med Flowfast Cleaner eller lösningsmedel (MEK, aceton) omedelbart efter applicering, härdade rester kan endast avlägsnas på mekanisk väg.

### Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

### Hälsö- och säkerhetsföreskrifter

Om det blandas med MMA, håll borta från värme och alla antändningskällor och rök inte. Omröraren samt alla andra elektriska apparater som används på appliceringsplatsen måste vara EX klassade.

Alla standard MMA-produkter har en lukt associerad med sig, säkerställ tillräcklig ventilation och/eller utsug.

Följ lämpliga riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

För mer information, se säkerhetsdatabladen för de enskilda komponenterna.

### Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB