

Deckshield VR

08-10-2026 / V 2

Opis

Deckshield VR to specjalny dodatek na bazie związków węglowodorowych poprawiający płynność żywic poliuretanowych.

Cechy i zalety

- Nie zawiera Lotnych Związków Organicznych (LZO)
- Brak intensywnego zapachu
- Obniża lepkość i zwiększa płynność żywic poliuretanowych
- Wbudowuje się w strukturę materiału – nie odparowuje w trakcie procesu wiązania

Zastosowania

Jako nietlotny, reaktywny rozcieńczalnik w systemach poliuretanowych. Zalecany głównie do aplikacji żywicznych systemów posadzkowych w niskich temperaturach otoczenia lub do nakładania cienkich warstw renowacyjnych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozpuszczalników organicznych tj. np. aceton czy ksylen, Deckshield VR nie wpływa negatywnie na trwałość ani odporność chemiczną utwardzonej żywicy.

Opakowania

Karnistry 3 kg

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu) pod warunkiem przestrzegania sposobu przechowywania.

Przechowywanie

Materiał należy przechowywać w suchym miejscu, w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturach od +5°C do +40°C. Chronić przed zamarzaniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgocią i zanieczyszczeniami.

Parametry techniczne

Wygląd	Przezroczysta, lekko słomkowa ciecz	
Gęstość po wymieszaniu	PN-EN ISO 2811	~1,04 kg/dm ³

Mieszanie

Ilość Deckshield VR należy obliczyć w zależności od oczekiwanych końcowych właściwości płynięcia użytej żywicy, nie może to być więcej niż 5% wagowo zmieszanych składników A i B Deckshield SF lub Deckshield Finish.

Odmierzoną ilość produktu dodać bezpośrednio do składnika A (bazy) i mieszać do uzyskania jednorodnej masy. Postępować dalej zgodnie z opisem w odpowiedniej karcie produktu (TDS).

Uwaga: Jeśli Deckshield VR będzie stosowany jako dodatek do warstwy zamykającej Deckshield Finish, należy wydłużyć czas utwardzania przed nałożeniem obciążenia o dodatkowe 24 godziny (obliczone dla temperatury +20°C).

Czyszczenie narzędzi

Nieutwardzony materiał należy niezwłocznie usuwać przy pomocy rozpuszczalnika (aceton, ksylen). Utwardzoną żywicę można usunąć jedynie mechanicznie.

Karta techniczna

Deckshield VR

Dodatkowe informacje

Zawarte w niniejszym dokumencie dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Tremco CPG Poland wiedzę, doświadczenie i odzwierciedlają najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu, nie może stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez Tremco CPG Poland.

Ostateczna jakość wykonanej pracy zależy od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć porady technicznej. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad sztuki budowlanej, norm krajowych i europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje.

Gwarancja

Tremco CPG Poland gwarantuje, że wszystkie materiały są wolne od wad i wymieni na swój koszt materiały, które okażą się wadliwe, ale nie gwarantuje dokładności koloru. Tremco CPG Poland potwierdza, że informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są dokładne i prawdziwe.

Środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w miejscu, w którym przeprowadzana jest aplikacja.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Kartami Charakterystyki poszczególnych składników.