

Rustik LE (8–12 mm)

Et dekorativt system med iblandet farvestærk marmor eller natursten og lavemitterende epoxybindemiddel.



- 1 Klargjort underlag
- 2 Flowprime LE, bestrøet med naturkvarts
- 3 Peran RC LE



Dekorativt:

Dekorative sten, som anvendes til gulve eller gangarealer.



Kemikalieresistent:

Bindemidlet har høj resistens mod te, kaffe, blegemiddel og andre emner, som kan give pletter.



UV-bestandigt:

Exceptionel høj og langvarig resistens mod gulning.



M1-certificeret og bæredygtigt:

Lavt VOC-indhold og lave VOC-emissioner, kan bidrage til point i LEED.

BRANDKLASSE

EN 13501-1 B_{fl}-s1

SLAGFASTHED

EN ISO 6272 IR10 (10 Nm)

VEDHÆFTNINGSEVNE

EN 1542 B2,0 (≥ 2,0 MPa)

TEMPERATURBESTANDIGHED

Modstandsdygtig over for temperaturer op til 50 °C

OVERENSSTEMMELSE MED KRAV OM VOC-EMISSIONER

Indoor Air Comfort GOLD: Godkendt

M1: Godkendt | AGB/AgBB: Godkendt | BREEAM Int.: Forbilledligt niveau

SKRIDSikkerhed

EN 13036-4 (typiske værdier for 4-S slidgummi) Tørt > 40, lavt skridpotentiale

HÆRDNINGSTID	10 °C	20 °C	30 °C
Let gangtrafik	36 timer	15 timer	12 timer
Fuld trafik	96 timer	72 timer	48 timer
Fuld kemisk hærdning	12 dage	7 dage	5 dage

Ovenstående værdier er typiske egenskaber, som er testet i et laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed.

*Gulvmaterialets skridsikringsegenskaber kan ændres markant på grund af udlægningsprocessen, efter kort tids brug eller på grund af utilstrækkelig vedligeholdelse, lang tids slid og/eller overfladekontaminering (våd eller tør). Systemer med struktur anbefales at opfylde kravene til skridsikkerhed under våde forhold og/eller med overfladekontaminering (våd eller tør). Kontakt vores tekniske rådgivere for yderligere oplysninger og specifikationer.

Glamourstone



Beige



Black



Dark Grey



Green



Pink



Red



White

Natural Stone



Golden Pea



Let



Silver Granite



Yellow Gravel

De virkelige farver kan adskille sig fra ovenstående eksempler. Kontakt nærmeste Tremco CPG-kontor for at få et komplet farvekort og prøver.

Modelspecifikation

System	Rustik LE
Overfladefinish	Blank
Tykkelse	8-9 mm (Natural Stone) 10-12 mm (Glamourstone)

Klargøring og påføring jf. producentens anvisninger.

Produkter, som indgår i dette system

Primer	Flowprime LE100 ved 0,3 kg/m ²
Strøsand	Natural Quartz 1,0-1,8 mm ved 0,5 kg/m ²
Toplag	Peran RC LE ved 0,9 kg/m ² blandes med Rustik Glamourstone/Natural Stone ved 16 kg/m ²

Detaljerede påføeringsanvisninger og andre lakalternativer fås på anmodning.

Krav til underlaget

Underlag af beton eller gulvmasse skal kunne tåle mindst 25 N/mm² og være fri for cementhud, støv og andet snavs. Underlaget skal være tørt med maks. 93 % RF samt fri for opstigende fugt og påvirkning fra grundvandstryk. Ved underlag med fugtindhold over 93 % RF kræves der to komplette lag med Hydraseal DPM. Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere oplysninger.

Udlægningservice

Udlægningen skal udføres af en autoriseret entreprenør med et dokumenteret kvalitetssikringssystem. Kontakt nærmeste CPG-kontor for at få en liste over vores autoriserede entreprenører. Detaljerede udlægningsanvisninger fås på anmodning.

Pleje, rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med en kombiskuremaskine med en eller to roterende børster samt et mildt, alkalisk rengøringsmiddel.

Obs:

Rustik LE har meget højere UV-resistens end de fleste tilgængelige systemer, som er baseret på epoxybindemiddel, men der findes ingen hærdeplastsystemer, der er fuldstændigt farvebestandige. Farveændringer skyldes UV-lys og varmeniveauer i omgivelserne, og det er derfor ikke muligt at forudsige, hvor hurtigt forandringerne indtræffer. Dette er mere synligt ved meget lyse farver, men påvirker ikke produktets fysiske eller kemiske resistens. I vores standardsortiment har vi tilstræbt at anvende farver, som mindsker denne ændring. Produkter med stærke farver (f.eks. hårfarvningsmiddel og desinfektionsmiddel til medicinsk brug) og migration fra gummidæk kan medføre permanent misfarvning af overfladen. Kontakt vores afdeling for teknisk service for rådgivning.

Miljøhensyn

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets lange levetid og den fugefrie overflade mindsker behovet for reparationer og vedligeholdelse. Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres af CPG's medarbejdere ved fremstilling og af uddannede og erfarne entreprenører ved påføring af produkterne.

BEMÆRK

CPG's produkter er omfattet af en garanti mod materiale- og produktionsfejl og sælges i overensstemmelse med vores standardgarantivilkår, som fås på anmodning. Garantien dækker ikke produkternes egnethed til noget specifikt formål og heller ikke følgeskader eller indirekte skader. Læs garantivilkårene grundigt, inden produkterne påføres.

Tremco CPG's produkter er omfattet af en garanti mod materiale- og produktionsfejl og sælges i overensstemmelse med vores standardgarantivilkår, som kan fås på anmodning. De arbejdsmetoder eller udlægningsanvisninger, som foreslås for det sammensatte gulv- eller vægssystem (til forskel fra ydeevnedeklarationerne for enkelte produkter), og som forekommer i denne (eller anden)* kommunikation fra Tremco CPG, er kun potentielt mulige alternativer og udgør eller erstatter ikke professionel rådgivning. Tremco CPG anbefaler, at alle kunder konsulterer en kvalificeret uafhængig fagmand for rådgivning, inden der træffes beslutning om udformning, udlægning m.m.

Systemets datablad er blevet udarbejdet for Tremco CPG Sweden AB. Kontakt det tekniske team i dit land for specifikke oplysninger. [22/05/23, 01 SE]