

Műszaki adatlap

PU010

PANEL ADHESIVE

Szigetelőlap ragasztó

23-02-2024 / V 1

Leírás

A PU010 egy gyorsan kötő pisztolyos poliuretán ragasztóhab.



Tulajdonságok és előnyök

- Könnyen használható alternatíva a habarcscok és a gipszkarton ragasztók helyett
- Ideális a gipszkarton, a szigetelés és az eIFS panelek ragasztásához
- Kitölti az üregeket, alkalmazkodik az egyenetlen felületekhez
- Kompatibilis az építőanyagok széles skálájával
- Nincs utólagos zsugorodás, vagy tádulás
- 24 óra elteltével vakolható
- Nem igényel speciális szerszámokat
- Mentés a halogénezett szénhidrogénektől

Felhasználási cél

A PU010 egy gyorsan kötő pisztolyos poliuretán ragasztóhab, ideális gipszkarton, hő-, hangszigetelő és hasonló lemezek ragasztására. Számos építőanyaggal kompatibilis, mint falazat, beton, fa, fém. A PU010 egy gyorsan kötő pisztolyos poliuretán ragasztóhab, ideális gipszkarton, hő-, hangszigetelő és hasonló lemezek ragasztására. Számos építőanyaggal kompatibilis, mint falazat, beton, fa, fém.

Csomagolás

750 ml flakon (kartonként 12)

Tárolás

Tárolja +10 ° C és +30 ° C között, száraz és árnyékos helyen. A flakonokat tárolja állítva.

Szavatossági idő

24 hónap

Műszaki adatlap

PU010

PANEL ADHESIVE

Műszaki adatok

Összetétel		Poliuretán ragasztó
Nyomószilárdság @ 10% (száraz)	EN 17333-4	37 kPa
Nyomószilárdság @ 10% (nedves)	EN 17333-4	33 kPa
Vágási idő (Min)	EN 17333-3	35 perc
Sűrűség	EN 17333-1	15-25
Éghetőségi osztály	DIN 4102-1	B1/B2
Hab típusa		Alkalmazható pisztollyal vagy AA210 adaptercsővel
Határek Környezeti hőmérséklet		+5 / +35 °C
Határek Tartály hőmérsékleti		+10 / +30 °C
Betöltési idő		3h
Nyírószilárdság (száraz)	EN 17333-4	29 kPa
Nyírószilárdság (nedves)	EN 17333-4	43 kPa
Szavatossági idő (száraz helyiségben és bontatlanul)		24 hónap
Tárolási hőmérséklet		+10 / +30 °C
Tack Free	EN 17333-3	10 perc
Hőmérsékleti ellenállás (hosszú)		-40 / +90 °C
Hőmérsékleti ellenállás (rövid)		-40 / +130 °C
Szakítószilárdság (száraz)	EN 17333-4	106 kPa
Hővezető képesség	EN 12667	36 mW/m.K
Nettó tartalom alapján számított kiadósság (karton)	EN 17333-1	30 L

Előkészítés

Ellenőrizze a fogadófelület szilárdságát. Legyen tiszta, zsír-, por-, és szennyeződésmentes, egyenes.

Viseljen védőszemüveget, munkaruházatot, és kesztyűt.

A hőmérséklet és páratartalom függvényében, szükség esetén nedvesítse be a felületet ragasztás előtt.

Alkalmazás

A környezeti hőmérséklet 5°C és +35°C között, a felhasználási hőmérséklet +10°C és +30°C között legyen. Az ideális felhasználási hőmérséklet +20°C. Részleges egyenetlenségek max 2 cm/m-ig kiegyenlíthetők (max. 1 cm/m ragasztott hőszigetelés, max. 2 cm/m ragasztott és dűbelezett hőszigetelés esetében). Használat előtt a flakont legalább 20-szor erőteljesen rázza meg. Vegye le a védősapkát, és a csavarja a flakont az illbruck pisztolyra. A ragasztóhabot körbe, illetve a tábla közepére M vagy W alakban vigye fel úgy, hogy a fogadófelületre nyomva legalább 40 % legyen a ragasztott felület.

A legjobb eredményt akkor érheti el, ha a flakont folyamatosan függőleges pozícióban tartja. A szelep felhasználás közben mindig lefelé nézzen. Miután felvitte a ragasztót, mielőbb nyomja a lemezt a fogadófelületre, hogy a ragasztóanyag vastagsága lehetőleg minimális legyen. Tartsa 2-3 percig. Nehéz panelek mechanikus rögzítést igényelhetnek.

Alkalmazási terület

A PU010 egy gyorsan kötő pisztolyos poliuretán ragasztóhab, ideális gipszkarton, hő-, hangszigetelő és hasonló lemezek ragasztására. Számos építőanyaggal kompatibilis, mint falazat, beton, fa, fém.

Műszaki adatlap

PU010

PANEL ADHESIVE

Fedőlakk

A pisztoly tisztításához csavarja le a dobozt és tegye fel a helyére az illbruck tisztítót. A felesleges habot azonnal távolítsa el illbruck PUR AA290-es tisztítóval vagy acetonnal. Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a felület ellenáll az oldószernek. A kikeményedett habot csak mechanikusan lehet eltávolítani. Alaposan tisztítsa ki a pisztolyt az AA290 tisztítóval.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Védőfelszerelés

CSAK JÓL SZELLŐ HELYISÉGEKBEN HASZNÁLJA, és ügyeljen arra, hogy a termék kezelése és használata során minden javasolt védőfelszerelést viseljen. A teljes ajánlásért lásd a biztonsági adatlapot.

Megjegyzés

Csak kültérben, vagy jól szellőző helyiségben használja. Tilos a dohányzás. Viseljen megfelelő védőruházatot és kesztyűt, védje arcát és szemét. Ne tegye ki a flakont közvetlen napsütésnek és magas hőmérsékletnek. A munkák során a környező területet takarja le védőfóliával. A felesleges friss PU habot illbruck PU tisztítóval vagy acetonnal távolítsa el. Ügyeljen rá, hogy a fogadófelület ellenálljon a tisztítónak, illetve az acetonnak. A már megszilárdult habot csak mechanikus úton lehet eltávolítani. A hab nem UV-álló. A flakonokat álló helyzetben tárolja.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki adatlap

PU010

PANEL ADHESIVE

Tanúsítványok

