

Teknisk datablad

WP852

Matacryn Thix

19-06-2024 / V I

Beskrivelse

WP852 Matacryn Thix er en 2-komponent, høyviskøs, uretanmodifisert, pre-reagert, 100 % faststoffmembran basert på akrylmonomerer.

Teknisk datablad

- Svært fleksibel med utmerkede sprekkeoverbyggende egenskaper, selv ved ekstremt lave temperaturer (-20 °C og lavere)
- Utmerkede vanntettingsegenskaper
- Tixotropisk versjon tilgjengelig for vertikale overflater
- Meget høy slag- og punkteringsbestandighet
- Tåler spenninger og bevegelser i underlaget
- Lett å reparere; utmerket vedheft mellom lagene takket være kjemisk binding

Bruksformål

WP852 Matacryn Thix er en lett å påføre, svært elastomer, flytende vanntettingsmembran og belegg for detaljfuger, spesielt egnet for vertikale og skråstilte underlag.

Det herdede produktet er en svært fleksibel, sprekkeoverbyggende membran som beholder sin fleksibilitet og sprekkeoverbyggende evne selv ved temperaturer ned til -20 °C.

WP852 Matacryn Thix brukes for eksempel som vanntettingsmembran på brodekker, der asfalt med temperaturer opp til 250 °C kan påføres direkte, og som vanntettende lag under markoverflaten på bygninger og anleggskonstruksjoner, inkludert under terrengplater.

Den kan også brukes til vanntetting av jernbanebroer av betong og metall, inkludert direkte under ballast, tunneler, kanaler og damkonstruksjoner, inneslutningskonstruksjoner, inkludert reservoarer og lagerkonstruksjoner for avfall og forurensede materialer.

WP852 Matacryn Thix kan påføres ved en rekke omgivelses- og underlagstemperaturer (-10 °C til +30 °C) på sementbaserte avrettingslag, betong, fylt bitumen/asfalt, metall, keramiske fliser og treunderlag.

Emballasje

Produktet leveres i 25 kg metallspann.

Holdbarhet

12 måneder fra produksjonsdatoen (på pakningen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i opprinnelig lukket emballasje mellom +5 °C og +30 °C. Optimal lagringstemperatur er +15-20 °C.

Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

Sertifikater og godkjenninger

CE i henhold til EN ISO4-2 (når den brukes som en del av et komplett system)

Teknisk datablad

WP852

Matacryl Thix

Teknisk informasjon

Utseende		Beigefarget væske
for blandet tetthet	ISO 1183	~1.3 kg/dm ³
Viskositets	DIN 53019	~1800-2600 mPa*s ved 25 °C og 200*s-l skjærhastighet
Bruktid i +20°C		~15 min
Herdetid i +20°C		Tørr ved berøring: etter 1 time Full belastning: etter 2-3 timer Fullstendig herding: etter 2-3 dager
Overmalbar ved +20°C		1-6 timer
Forlengelse ved brudd	ISO 527	334 % (ved romtemperatur) 21% (ved -20°C)
Shore D Hardhets	ISO 868	~38
Shore A Hardhets	ISO 868	~90
Påføringsbetingelser		
for omgivelsestemperaturområde		0 °C - +30 °C (Anbefales)
Underlagstemperaturområde		0 °C - +30 °C (Anbefales)
for relativ luftfuktighet i omgivelsene		< 95 %
Underlags relativ fuktighets		<5.5% (TRAMEX skala eller 92% RH BS 8203)

Påføringsbetingelser - tillegg

Ved de ovennevnte temperaturene er harpiksstrømmen optimalisert for best mulig påføringseffekt, og det antatte materialforbruket kan opprettholdes.

Under påføring og innledende herding av produktet må underlagstemperaturen være minst 3 °C høyere enn duggpunktstemperaturen.

I lukkede rom anbefales tvungen ventilasjon med minst 7 ganger luftutskiftning per time.

Ikke påfør materialet i direkte sollys, da dette kan forhindre riktig herding og forårsake problemer med vedheft mellom strøkene.

For å vurdere muligheten for påføring utenfor disse forholdene eller påføringstemperaturer under 0 °C, vennligst kontakt vår tekniske avdeling.

Forberedelse av underlag

Underlaget må være tørt, rent, fritt for cementslam og andre forurensninger som kan redusere bindingsstyrken til påførte beleg. Overflaten skal være klargjort ved hjelp av mekaniske metoder - f.eks. ved blåsing, sliping, fresing osv. Eventuelle sprekker og skader på underlaget må repareres før systemet installeres.

Området som skal belegges, må forbehandles med en egnet Matacryl-primer (f.eks. WP800 Matacryl Primer), inkludert sliping. Unntaket er støpeasfalt, her er det ikke nødvendig med grunning.

Detaljerte krav til underlaget og andre påføringsbetingelser finnes i de generelle forberedelses- og påføringsinstruksjonene for Matacryl vanntettingssystemer.

For alle Matacryl-primere anbefaler vi på det sterkeste at det utføres herde- og vedheftstester på underlaget før generell bruk på byggeplassen.

Teknisk datablad

WP852

Matacryn Thix

Blande

Før bruk må WP852 Matacryn Thix omrøres grundig for å oppnå en jevn fordeling av parafinen i produktet. Tilsett den nødvendige mengden katalysator (C2) - basert på retningslinjetabellen - til harpiksen og bland med et langsomt bor og en spiralformet spinner, og sørg for at luft ikke suges inn.

Påføring

Etter at katalysatoren (C2) er rørt inn, helles produktet på underlaget i striper og spres med en tannskrape. Materialforbruket avhenger av hvilken av WP852 Matacryn Thix-harpikser som brukes (minimum 1 mm); se de spesifikke systemoppbyggingsarkene for ytterligere informasjon.

Hvis membranen påføres på en primer som ikke er bestrøket med kvartssand, må den påføres på primeren innen 4-6 timer for å unngå problemer med vedheft. Tidsgrensen for overmaling av membranen er 4-6 timer. For mer informasjon, se systemspesifikasjonen/bruksanvisningen.

For ytterligere informasjon, se våre "Generelle retningslinjer for klargjøring og påføring av Matacryn vanntettingssystemer".

Deknings

1,3 kg/m² per 1 mm membrantykkelse.
Minimum 1 mm tykkelse

Rengjøring av verktøy

Rengjør verktøy med rengjøringsmiddel eller løsemiddel (MEK, aceton) umiddelbart etter påføring, herdede rester kan bare fjernes mekanisk.

Garanti

Produkter fra Tremco CPG Norway AS er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med skriftlige instruksjoner fra Tremco CPG Norway AS og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og kompatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Helse- og sikkerhetstiltak

WP852 Matacryn Thix er svært brannfarlig; hold den borte fra varme og alle antennelseskilder, og ikke røyk. Omrøreren og alle andre elektriske apparater som brukes på brukstedet, må være eksplosjonssikre.

Som med alle vanlige MMA-produkter er WP852 Matacryn Thix forbundet med lukt, sørg for tilstrekkelig ventilasjon og/eller avsug.

Følg de retningslinjer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som gjelder for stedet der påføringen utføres.

For mer informasjon, se sikkerhetsdatabladene for de enkelte komponentene.

Teknisk datablad

WP852

Matacryn Thix

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30