

Technický list

## ME902

### Sprejový B&B Primer

Sprejový B&B Primer

06-02-2024 / V 1

#### Opis

Transparentná polymérová impregnácia v spreji.



#### Prednosti produktu

- veľmi jednoduchá aplikácia
- výrazné zlepšenie príľnavosti podkladu
- jednoduché spevnenie príľnavosti
- krátka doba odvetrania

#### Zamýšľané použitie

Impregnácia v spreji ME902 slúži na zlepšenie príľnavosti a spevnenie poréznych podkladov pred následnou aplikáciou butylových a bitúmenových pások alebo fólií. Na aplikáciu nie je potrebný štetec ani aplikačný valček a pod..

#### Balenie

Plechová dóza s objemom 500 ml  
12 kusov v kartóne  
Farba: transparent

#### Skladovanie

18 mesiacov

#### Technická špecifikácia

Aplikačná teplota	-10 °C až +40 °C
Chemická báza	syntetický kaučuk
Doba odparovania	cca 10 minút pri +20 °C cca 20 minút pri +5 °C cca 30 minút pri 0 °C cca 40 minút pri -5 °C cca 50 minút pri -10 °C
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)	18 mesiacov v originálnom neotvorenom balení pri teplote +5 °C až +25 °C
Systém	obsahuje rozpúšťadlá

Technický list

## ME902

### Sprejový B&B Primer

#### Technická špecifikácia

Bod Výdajnosti

cca 50 bežných metrov so šírkou pruhu 4 cm

#### Príprava

Podkladové plochy musia byť suché, odmastnené, bez prachu, zvyškov starých náterov, impregnácií a iných voľných častíc

Nepoužívajte na polystyrén, EPS, XPS

#### Aplikácia

Produkt je spracovateľný už pri okolitej teplote od -10 °C

Pred aplikáciou dózu dôkladne, minimálne 20x zatrasťte

Predídte postriekaniu okolitých plôch a impregnáciu nasprejajte na podklad rovnomerne a dôkladne

Šírku striekaného pruhu meňte nakláňaním dózy do strán, prípadne krúžením výtokovou tryskou. Po použití impregnácie nechajte podklady odvetrať cca 10 až 50 minút, vid' tabuľka technických dát

Na impregnované plochy chráňte pred opakovaným zaprášením

Výtokovú trysku a znečistený vrch dózy vyčistite počas pracovných prestávok PUR čističom. Predídete tak nežiaducemu upchatiu spreja

#### Obmedzenie

Príslušné plochy aj PUR penu chráňte pred postriekaním impregnáciou kartónom alebo ochrannou páskou a pod.. Produkt nie je znášavlivý s nátermi. Farby, laky a umelé hmoty sa môžu oddeľovať. Znášanlivosť je potrebné odskúšať. Veľmi savé podklady odporúčame impregnovat klasickým Butyl & Bitúmen Primerom v plechovke.

#### Čistenie nástrojov

Škrvný okamžite odstráňte PUR čističom alebo toluénom.

#### Oznámenie

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho produktu. Kúpajúci by si mal vždy vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu.

Aplikáciu, ako aj podmienky v dobe aplikácie nemáme pod kontrolu, z toho dôvodu zodpovednosť nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.

Technický list

**ME902**

**Sprejový B&B Primer**

**Certifikácia**

