

Tehnički list

AT140


HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES

Primer for Porous Substrates

09-02-2024 / V 2

Opis

AT140 je vrhunski temeljni premaz za površine kao što su beton, zid, drvo ili metal.



Značajke i prednosti

- Provjetravanje samo 30 minuta
- Jedna impregnacija za cijeli niz upijajućih građevinskih površina
- Vrlo jednostavno rukovanje pakiranjem zapremine 500 ml

Svrha uporabe

Impregnacija za poboljšanje prianjanja hibridnih brtvila i ljepila na upijajuće površine, pogledajte tablicu prianjanja u tehničkim listovima za hibridne proizvode. Na temelju činjenice kako se pojedine podloge često razlikuju u praksi, preporuku za primjenu impregnacije treba shvatiti samo kao prijedlog vlastitih testova adhezije. U svakom slučaju, ispitivanja prianjanja treba provesti na svim važnim radnjama i projektima.

Ambalaža

Metalna limenka od 500 ml (12 po kutiji), limenka od 5 litara

Skladištenje

Skladištiti u suhom prostoru između +5°C i +25°C bez direktnog izlaganja suncu.

Rok trajanja

12 mjeseci

Dostupna boja

Bež

Priprema

U svim slučajevima, prije nanošenja brtvila ili ljepila preporučuju se testovi prianjanja na podloge. Sve površine na koje se

Tehnički list

AT140

HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES

Ilijepi moraju biti čvrste, bez labavih dijelova, suhe i bez prašine, masti ili ulja. Ako je potrebno, očistite površinu AT200 sredstvom za čišćenje opće namjene za odmašćivanje metala (prije uporabe pogledajte tehnički list).

Primjena

Upute za korištenje

Ekonomično primijeniti četkom na čistu, nosivu površinu bez prašine i zaleđivanja.

Odmah nakon primjene sredstva, posudu dobro zatvorite.

Sredstvo čuvajte na suhom mjestu

Vrijeme provjetravanja

Preporučeno vrijeme za provjetravanje impregnacije iznosi približno 30 minuta na temperaturi od 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka.

Ovo vrijeme može se znatno produljiti kod obrade impregnacija na niskim temperaturama.

Povećavanjem temperature, s druge strane, vrijeme nužno za provjetravanje može se skratiti.

Brtvilo ili ljepilo moraju se primijeniti na impregniciranu površinu najkasnije 1 sat nakon nanošenja AT140.

Tekst o potrošnji

Pakiranje od 500 ml AT140 obično je dovoljna za 10 litara brtvila. Potrošnja značajno varira ovisno o stanju podloge, veličini fuga – dubini i načinu nanošenja. Držite spremnike zatvorenima između nanošenja i potrošite što je prije moguće (vidi gore navedenu kemijsku reakciju s vlagom).

Zdravstvene i sigurnosne mjere

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Zaštitna oprema

KORISTITE U UVJETIMA DOBRE VENTILACIJE i osigurajte da se tijekom rukovanja i korištenja ovog proizvoda nosi sva preporučena zaštitna oprema. Za potpune sigurnosne preporuke pogledajte sigurnosno-tehnički list.

Tehničke usluge

Tremco CPG ima tim iskusnih tehničkih prodajnih predstavnika koji pružaju pomoć u odabiru i specifikaciji proizvoda. Za detaljnije informacije, usluge i savjete, molimo nazovite svog lokalnog prodajnog predstavnika +38 599 409 39 02.

Jamstvo

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni. Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.com.

Tehnički list

AT140

HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com