

Műszaki adatlap

ME402

Butyl TAPE Aluminium

Butilszalag alumíniummal

22-02-2024 / V 1

Leírás

Butilkaucsuk alapú tömítőszalag, egyoldalt műanyag-alumíniumfólia kasírozással.



Tulajdonságok és előnyök

- Szakadásálló
- UV- és időjárásálló
- Rendkívül párazáró
- Nagyszerű tapadás alapozó nélkül számos fogadófelületen
- Egyszerű, hatékony és könnyen alkalmazható

Felhasználási cél

Ez az egyoldalon öntapadó szalag csatlakozások, varratok és átfedések tömítésére, javítására szolgál kül- és beltérben, melyeknél pára- és vízzáró tömítés szükséges (például ablakoknál, függönyfalaknál és homlokzatoknál).

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, időjárási hatásoktól védve, eredeti csomagolásban.

Szavatossági idő

1 év

Választható szín

Alumínium/szürke

Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet		+5°C és +40°C között
Épület osztály	DIN 4102	B2
Méret		0.7 mm: 40, 60, 100, 150 mm 1.2 mm: 50, 75, 100, 150 mm
Kibocsátási osztályozási		EC1Plus
Üzemi hőmérséklet		-40°C és +80°C között
Termikus ellenállás		- 40 ° C - + 80 ° C

Műszaki adatlap

ME402**Butyl TAPE Aluminium****Műszaki adatok**

Vastagság	EN 1849-2	0,7 mm, 1,2 mm
UV-álló képesség		10 év
Vízgőz diffúziós	DIN 4108-3	> 1500 m

Előkészítés

A fogadófelületek legyenek olaj-, zsír-, por-, és egyéb ragasztást akadályozó anyagoktól mentesek.

Az erősen porózus alapok (beton, pórusbeton, vakolat stb.), illetve a butilszalag lapolásoknál használjon ME901 Butil- & Bitumenalapozót/ME902 Butil- & Bitumenalapozó spray-t, vagy az ME904 Butil- & Bitumenalapozó Öko-t.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a szalag önmagában nem építhető be fej fölé. Adott esetben a mennyezet, és a szemöldökpárkány közötti részen elhelyezkedő fugákat vakolni kell, vagy egy profillal rögzíteni.

Alkalmazás

Tisztítsa meg az fogadófelületet, adott esetben használjon alapozót.

Tekerje le az ME402-t a tekercsről, és vágja le a szükséges mennyiséget.

A liner lehúzása után ragassza a fogadófelületre a fóliát és simítsa el egy görgő segítségével. Tetőn keresztirányba kerülje a fólia beépítését (hóteher elnyomhatja).

A butil minimális ragasztott felülete legalább kb. 2 cm legyen.

Alkalmazási terület

Ez az egyoldalon öntapadó szalag csatlakozások, varratok és átfedések tömítésére, javítására szolgál kül- és beltérben.

Fogadófelület előkészítés

A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes.

Nagyon porózus felületeken, vagy ahol az alkalmazási hőmérséklet 5 ° C alatt van, a ME901 butyl & bitumen alapozó vagy a ME902 butyl & bitumen spray alapozó használata ajánlott.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Megjegyzés

A butil nem kompatibilis a hibrid ragasztóval. Ne próbáljon illbruck butilszalagot hibrid tömítőanyaggal tömíteni. A közelében sem ajánlott hibrid használata.

Műszaki adatlap

ME402

Butyl TAPE Aluminium

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.