

Műszaki adatlap

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

exterior membrane PRO

22-02-2024 / V 1

Leírás

Polietilén-kopolimer film szövet bevonattal, egy oldalon teljes felületén öntapadó réteggel, váltott oldalon ragasztócsíkkal. 25 m-es tekercsekben szállítjuk.



Tulajdonságok és előnyök

- Teljes felületén öntapadó
- Vakolható
- Könnyen simítható
- Egyszerűen, gyorsan, gazdaságosan beépíthető
- Költséghatékony
- Az öntapadó réteg lehetővé teszi a fólia újra pozicionálását

Felhasználási cél

Ez az egyik oldalon teljes felületű speciális öntapadó réteggel, váltott oldalon öntapadó csíkkal ellátott fólia speciálisan az ablakcsatlakozó fuga külső oldali tömítésére szolgál. Rendkívül simulékony, vakolható, és kitűnően tapad számos építési felületre, pl. falazat, kemény PVC, mészkő, fémek, fa, szigetelő anyagok mint az EPS, XPS, PUR-hab.

Csomagolás

70 mm, 100 mm, 140 mm vagy 200 mm x 25 m tekercsek

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, időjárási hatásoktól védve, eredeti csomagolásban.

Szavatossági idő

2 év

Választható szín

fehér fekete

Műszaki adatlap

ME351**EXTERIOR MEMBRANE PRO****Műszaki adatok**

Öntapadó réteg tapadása	DIN EN 1939	kb. 25n/25 mm
Öntapadó réteg ragasztószilárdsága		kb. 25N/25mm (DIN EN 1939)
Alkalmazási hőmérséklet		- 5 °C és + 40 °C között
Épület osztály	DIN 4102	B2
Kompatibilitás építőanyagokkal	DIN 52452	Megfelelő
Kompatibilitás a hagyományos építőanyagokével		adott
Méret		70, 10, 140, 200 mm
Csapóesőálló képesség	EN 1027	600 PA
Sd-érték	DIN EN ISO 12572	kb. 2 m
Üzemi hőmérséklet		-40°C és +80°C között
UV-álló képesség		3 hónap
Vízgőz diffúziós	DIN EN ISO 12572	2 m

Előkészítés

A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes.

Erősen porózus felületek, illetve alacsony hőmérséklet esetén használja az ME904 Butil- & bitumenalapozó Ökot.

Alkalmazás

Tekerje le a fóliát a tekercsről és kb. 5 cm ráhagyással vágja a kívánt méretre.

Ragassza a fóliát az öntapadó réteg segítségével az ablakkerethez. Használjon simítógörgőt.

Végezze el az előző lépést minden tömítendő oldalon.

Szerelje be az ablakot a nyílásba.

Töltse ki a csatlakozófugát egy arra alkalmas szigetelőanyaggal.

Ragassza a fóliát a teljes felületű öntapadó réteggel a csatlakozó építőelemre. Adott esetben használjon alapozót, illetve a ragasztás során használjon simítógörgőt (lásd 1-es kép).

Ügyeljen a sarkokon a megfelelő átlapolásra, és a tömítettségre.

A fóliák szövets oldalát hagyományos vakolattal vakolható, illetve oldószermentes diszperziós festékekkel festhető (lásd 2-es kép).

Alkalmazási terület

Polietilén-kopolimer film szövet bevonattal, egy oldalon teljes felületén öntapadó réteggel, váltott oldalon ragasztócsíkkal. 25 m-es tekercsekben szállítjuk.

Fogadófelület előkészítés

A fogadófelületeknek száraznak, olajtól, zsírtól, portól és más ragasztást negatívan befolyásoló anyagtól mentesnek kell lenniük.

Nagyon porózus és nedves szubsztrátokon, valamint nagyon alacsony hőmérsékleten javasoljuk az ME902 vagy ME904 Butyl & Bitumen alapozó használatát.

Műszaki adatlap

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Megjegyzés

Az öntapadó réteg nem kompatibilis a hibrid ragasztókkal. Ne próbáljon illbruck öntapadós fóliát hibrid tömítőanyaggal tömíteni.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki adatlap

ME351

EXTERIOR MEMBRANE PRO

Tanúsítványok

