

Technisch productblad

## SP540

### FLOOR JOINT SEAL

#### Vloerdilatatiekit

08-05-2024 / V 1

#### Omschrijving

Een kwalitatief hoogwaardige, duurzaam elastische, vochtuithardende hybride polymeerkit met 25% toelaatbare vervorming, geschikt voor toepassingen in beloop- en berijdbare horizontale oppervlakken.



#### Kenmerken en voordelen

- Snelle huidvorming verkleint de kans op kitvervuiling
- Chemisch resistent tegen smeermiddelen en brandstoffen
- Hoge weerstand tegen scheuren
- Geschikt voor brugvoegen
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Oplosmiddel-, isocynaat- en siliconenvrij
- Duurzaam elastisch tot 25% MTV
- UV- en weerbestendig
- Gemakkelijk te verwerken

#### Gebruiksdoel

Een kwalitatief hoogwaardige, duurzaam elastische, vochtuithardende hybride polymeerkit met 25% toelaatbare vervorming, geschikt voor toepassingen in beloop- en berijdbare horizontale oppervlakken.

#### Verpakking

- 600 ml worst 20 stuks/doos

Andere kleuren of leveringsvormen op aanvraag.

Kleur	Item nr.
Aluminium	+
Beton	+, AT140
Geanodiseerd aluminium	+, AT150
Glas	+
Verzinkt staal	+
IJzer	+
Roestvast staal	+, AT150
Keramische tegels	+
Keramische tegels, achterkant	AT140

+ Geen primer nodig +,... Testen hebben uitgewezen dat in sommige gevallen, maar niet altijd, een primer benodigd is. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke belasting in de toepassing, de precieze samenstelling of structuur van de aangrenzende ondergronden. In de meeste gevallen kunnen de invloeden niet precies voorspeld worden. Vooraf testen worden derhalve dan ook aanbevolen als van het gebruik van een primer word afgezien. - Niet aanbevolen op dit oppervlak. Dit is een algemene regel op ondergronden zoals siliconen, neopreen, PE, PP en PTFE.

Technisch productblad

## SP540

### FLOOR JOINT SEAL

#### Technische informatie

Samenstelling	STP Hybride	
Dichtheid	DIN 52451-A	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Ontvlambaarheidsklasse	EN 13501 part 1 (2007)	Klasse E
Verzakings	DIN EN ISO 7390 20mm profiel	0 mm
Uithardingssnelheid - mm/1e Dag	+23°C / 50% RV	3,0 mm / 24 h
Volume Krimp	DIN EN ISO 10563	3,0%
Tijd huidvorming	+23°C / 50% RV	40 minuten
Treksterkte (droog)	DIN EN ISO 8339-B DIN 53504 S2	0,9 N/mm <sup>2</sup> (100% rek) 1,0 N/mm <sup>2</sup> (100% rek)
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	
Temperatuurbestendigheid (korte)	-40°C tot +90°C	
Rek bij breuk	DIN 53504 S2	300%
Treksterkte	EN ISO 34	1,7 N/mm <sup>2</sup> (bij breuk)
Elastisch Herstel	DIN EN ISO 7389, methode A DIN EN ISO 7389, methode B	Methode A (75%) Methode B (90%)
Shore A Hardheid	DIN 53505 / ISO 868	35
Maximaal toelaatbare vervorming	ISO 9047	25%
Classificatie	ISO 11600EN 5651 part 1 - gevels EN 15651 part 2 - beglazing EN 15651 part 3 - sanitair EN 15651 part 4 - beloopbaar	25HM F-EXT-INT-CC - XS3 PW-EXT-INT-CC
De van de opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C	
Certificeringen	Eurofins (EC1+) ISEGA (JA) SNJF (JA)	
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden	
Kleur	Betongrijs	

#### Vorbereitung

- Voor een optimale hechting, dient de ondergrond geprimeerd te worden. Raadpleeg de primer tabel voor de juiste keuze.
- Afhankelijk van de ondergrond zijn AT115 of AT200 Reiniger beschikbaar.
- Bij het bepalen van de voegafmeting dient de voeg zo gedimensioneerd te worden dat de MTV (maximale toelaatbare vervorming) van de kit niet overschreden wordt.
- Voegbreedte dient minimaal 5mm en maximaal 30mm te zijn.
- Tot 10 mm breedte dient de verhouding breedte staat tot diepte 1:1 te zijn. Tussen de 10 mm en 30 mm kan 2:1 aangehouden worden.

#### Applicatie

- Snij de spuit nozzle af op de gewenste breedte.
- Plaats de koker in een passend pistool (hand-lucht of elektrisch).
- Bereid de ondergrond voor aan de hand van de voorbereiding voorschriften
- Breng de kit aan zonder luchtinsluiting.
- Gebruik bij de afwerking eventueel de AA300 Gladmaker Concentraat of AA301 Gladmaker Spray.

Technisch productblad

## **SP540**

### **FLOOR JOINT SEAL**

- Om een strakke voeg te verkrijgen adviseren wij bij poreuze ondergronden om de voegranden af te plakken met een geschikte tape.

#### **Gereedschap reinigen**

- Niet uitgeharde kit kan verwijderd en gereinigd worden met AA292 Reinigingsdoekjes of AA295 Natufix spray.
- Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.

#### **Let op**

- Hechting op onder spanning staande harde kunststoffen, zoals polycarbonaat, of PMMA kan leiden tot spanningsscheuren in het substraat.
- Op natuursteen, zoals marmer of graniet, kan randzonevervuiling optreden. Gebruik hiervoor de FA870 of FA880 NATURAL STONE SEAL (natuursteen kitten).
- Verkleuring komt slechts zelden voor. Er zijn echter omstandigheden waarbij vergeling van de kit kan optreden. Dit kan het geval zijn bij contact met lijmen, andere kitten, sterke chemicaliën, gebrek aan UV of vrijzetting van formaldehyde uit verf of hout.
- De kit is niet geschikt voor constructieve beglazing, aquariumbouw, medicinale of farmaceutische doeleinden.
- De SP525 is overschilderbaar met de meest voorkomende watergedragen verfsoorten. Wij adviseren droging en verdraagzaamheid wel altijd vooraf te testen. Omdat verf altijd minder flexibel is dan kit kunnen er scheuren in de verflaag ontstaan.

#### Compatibiliteit en resistentie

- Chemische resistentie, volgens ISO 11600; 7 dagen volledige onderdompeling.
- De tests wijzen uit dat er bij deze blootstelling, weinig of geen effect is opgetreden. De geteste materialen zijn: ammoniak (10%) gebluste kalk, benzine, diesel, motorolie, rem- en koelvloeistof, afwasmiddel (machine), glycerol, waterstof peroxide (3%), zoutoplossing (verzadigd) en gedestilleerd water.
- Een uitgebreid rapport is op aanvraag beschikbaar. Vanwege de vele varianten op dit gebied, adviseren wij ook altijd zelf te testen.

#### **Garantie**

De producten van Tremco CPG Belgium NV worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om product specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### **Gezondheid en veiligheid**

Neem tijdens de verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

#### **Technische dienst**

Tremco CPG Belgium NV heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u

Technisch productblad

**SP540**

## **FLOOR JOINT SEAL**

helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Technisch productblad

## SP540

### FLOOR JOINT SEAL

#### Certificering

