

Flowchem VE RC

Flowchem VE RC to powłoka ochronna na bazie żywicy winyloestrowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej.

Cechy produktu:

- Krótki czas potrzebny do pełnego utwardzenia
- Niska lepkość – łatwa aplikacja
- Bardzo wysoka odporność chemiczna w szerokim zakresie temperatur
- Wysoka odporność termiczna (do +145°C)

Przeznaczenie:

- Warstwa zasadnicza i wierzchnia w systemach posadzkowych i ściennych Flowchem VE

Opakowania:

Flowchem VE RC dostępny jest w opakowaniach 25 kg.

Flowchem VE Curing Agent oraz Flowchem VE Accelerator dostępne są w opakowaniach 1 kg.

Flowchem VE Topcoat Additive dostępny jest w opakowaniu 1 kg.

Przechowywanie:

Materiał zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy od daty produkcji (podanej na opakowaniu) pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturach od +5°C do +25°C. Produkt należy chronić przed przemrożeniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Cechy fizyczne:

Wygląd	Barwna ciecz	
Zawartość części stałych	~ 100%	
Gęstość (wg PN-EN ISO 2811)	~ 1,07 kg/dm ³ (po wymieszaniu)	
Proporcje mieszania – dodatek procentowy Flowchem VE Accelerator i Flowchem VE Curing Agent w odniesieniu do ilości żywicy bazowej.	Flowchem VE Accelerator	0,3% (maksymalnie 0,6% w temp. +5°C)
	Flowchem VE Curing Agent	2,0%
Czas nanoszenia	~ 45 minut (w temp. +20°C)	
Czas utwardzania (w temp. +20°C)	Następna warstwa:	min. po 2 godzinach
	Obciążenie wodą:	po 2 godzinach
	Lekki ruch pieszy:	po 12 godzinach
	Pełne utwardzenie:	po 72 godzinach

[13/09/2022]

Warunki aplikacji:

Zakres temperatur podłoża i otoczenia (zalecany):	+10°C - +25°C
Zakres temperatur podłoża i otoczenia (maksymalny):	+5°C - +30°C
Wilgotność względna otoczenia:	< 75%
Wilgotność podłoża (zmierzona urządzeniem TRAMEX)	< 5%

W podanych temperaturach żywica posiada optymalne właściwości rozlewne, umożliwiające prawidłową aplikację systemu oraz utrzymanie założonego zużycia.

Podczas układania oraz w trakcie wstępnego wiązania żywicy temperatura podłoża musi być **wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy**.

UWAGA: Jeżeli istnieje konieczność ułożenia kolejnej warstwy na powłoce z dodatkiem **Flowchem VE Topcoat Additive**, należy ją wcześniej przeszlifować (zmatować) tarczą diamentową i odkurzyć.

Materiały należy aplikować wyłącznie na odpowiednio przygotowanym i zagruntowanym podłożu zgodnie z Instrukcją Wykonania.

UWAGA: Proces utwardzania produktów **Flowchem VE** zależy od temperatury, wilgotności powietrza oraz od właściwej wentylacji pomieszczenia. Kolejną warstwę można układać, gdy poprzednia warstwa jest sucha w dotyku. W przypadku właściwej wentylacji czas ten wynosi 2-3 godziny od ułożenia. W przypadku niewłaściwej wentylacji i niskich temperatur czas ten może się znacznie wydłużyć.

Przygotowanie materiału:

Wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego komponent A w celu jego ujednolicenia, następnie dodać **Flowchem VE Accelerator** w ilości 0,3% i mieszać przez 2-3 minuty. Następnie dodać **Flowchem VE Curing Agent** w ilości 2,0% i mieszać przez 2-3 minuty. Materiał układać bezpośrednio po wymieszaniu składników.

UWAGA: Jeżeli produkt ma być zastosowany jako warstwa wierzchnia systemu, należy do niego dodatkowo dodać **Flowchem VE Topcoat Additive** w ilości 1,5% wagowo (w odniesieniu do masy żywicy bazowej).

Czyszczenie:

Nietwardzony materiał należy niezwłocznie usuwać przy pomocy rozpuszczalnika (aceton, ksylen). Utwardzoną żywicę można usunąć jedynie mechanicznie.

BHP:

Materiał zawiera styren – związek o bardzo niskim progu wykrywalności zapachu. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń, w których prowadzona jest aplikacja produktów. Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Zawsze przed użyciem materiału należy zapoznać się z jego Kartą Charakterystyki.

Zawarte w Karcie Produktu dane techniczne, zalecenia i instrukcje dotyczące użytkowania, składowania i eksploatacji produktu podane zostały w oparciu o posiadaną przez Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (dalej „CPG Polska”) wiedzę, doświadczenie i odzwierciedlają najlepszy znany na dany moment sposób korzystania z opisywanego materiału. Biorąc pod uwagę występowanie czynników niezależnych od producenta, takich jak różnice w jakości poszczególnych podłoży, narzędzi i innych materiałów pomocniczych, zmienne warunki pogodowe czy rzetelność wykonania oraz dbałość o prawidłową eksploatację, nie stosowanie się do zapisów zawartych w niniejszej Karcie Produktu oraz odpowiednich, pisemnych zaleceń wydanych przez upoważnionych przedstawicieli CPG Polska, nie może stanowić podstawy do ponoszenia odpowiedzialności przez CPG Polska. Należy zawsze stosować się do aktualnie obowiązujących norm i zasad sztuki budowlanej, a także zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich kartach charakterystyki oraz na opakowaniach poszczególnych produktów. Niniejsza Karta Produktu zastępuje wszystkie wcześniejsze jej wersje. W celu uzyskania aktualnych Kart Produktów zalecane jest skontaktowanie się z przedstawicielem CPG Polska.

[13/09/2022]