

Ficha técnica

MT600

SOLVENT-FREE JOINERY ADHESIVE

Adhesivo para carpinterías sin disolventes

29-07-2024 / V 1

Descripción

Cola de dispersión inodora, respetuosa con el medio ambiente, sin disolventes, con alta adherencia inicial, se limpia con agua y endurece por evaporación. Se utiliza universalmente para pegar bordes y listones en madera, piedra, hormigón y yeso, así como PVC, poliestireno, poliuretano, piedra natural, azulejos y cerámica, cubrejuntas....



Características y Beneficios

- Adherencia inmediata: alta resistencia inicial con encolado sin puntas.
- Sin disolvente, sin isocianatos y sin olor.
- Excelente adherencia sobre los soportes habituales del edificio.
- Tixotrópico, no escurre: puede utilizarse para encolados verticales.
- Resistente al agua y al calor: puede utilizarse en el interior y en el exterior.

Finalidad de uso

MT600 se utiliza universalmente para el encolado de:

- Zócalos y listones sobre madera, piedras, hormigón y enlucidos.
- PVC, madera, poliestireno y poliuretano.
- Piedras naturales.
- Lozas y cerámicas.
- Cubrejuntas.

Embalaje

MT600 se presenta en una caja de 12 cartuchos de 310 ml.

Caducidad

18 meses

Almacenamiento

En su embalaje original en un lugar fresco y seco, entre +5°C y +25°C ¡Miedo irreversible a las heladas!

Ficha técnica

MT600

SOLVENT-FREE JOINERY ADHESIVE

Información técnica

Resistencia al cizallamiento (en seco)	EN 205	Madera - Aluminio 3MPa después de 24h: 2,22mPa/2,64kgf/cm ² después de 28 días: 2,83mPa/28,86kgf/cm ² Madera - Madera 3MPa después de 28 días: 3,02mPa/30,80kgf/cm ²
Temperatura de aplicación		min. +5°C - max. +35°C
Dureza Shore A		70

Preparación

Las superficies que deben pegarse deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasas y partes desmenuzables. Para favorecer la adherencia, el pegamento puede diluirse en agua (proporción 1:4) y utilizarse como imprimación; esta solución se aplicará sobre el soporte, y se esperará a que esté seca al tacto. Al menos uno de los dos soportes que se deben montar debe ser poroso.

Aplicación

En caso de aplicación con una pistola de aire comprimido, no use una presión superior a 3 bares. Aplique el pegamento en montones o en cordón únicamente sobre una cara con una pistola manual o neumática. Si es necesario, extienda el pegamento con una espátula dentada. Realice la aplicación ejerciendo presión. El pegamento no puede recolocarse: ¡no coloque el pegamento dos veces! En caso de error de colocación, separe las piezas y retire el pegamento de los dos soportes con una espátula. Vuelva a aplicar el pegamento y recoloque las piezas.

Limpieza de herramientas

El material se limpia directamente con agua antes del secado del pegamento; y las manos, con agua con jabón. La cola seca solo puede limpiarse recurriendo a medios mecánicos (por ejemplo, la cuchilla de una maquinilla de afeitar o un cúter).

Por favor, tenga en cuenta

¡Adhesivo solo para uso interior!

Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

Precauciones de salud y seguridad

Consultar la Ficha Técnica antes de usar.

Ficha técnica

MT600

SOLVENT-FREE JOINERY ADHESIVE

Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio de Atención al Cliente al +34 937 197 005.

Ficha técnica

MT600

SOLVENT-FREE JOINERY ADHESIVE

Certificación

