

Flowcrete Satina

1. PRODUKTBEKRIVELSE OG FORMÅL

Flowcrete Satina er en specialpolish, som giver en slidstærk og halvmat overfladefinish på dine fugefrie gulve. Produktet beskytter gulvbelægningen effektivt og skaber samtidig en halvmat og æstetisk tiltalende overflade.

2. EGENSKABER

Polishen er meget modstandsdygtig og helt fri for polyuretan samt blødgørere. Den har en meget god udflydnings- og porefyldningsevne. Den behandlede overflade opnår et glanstal på ca. 30 ved 60 ° og forbliver klar uden at slides blank med tiden, hvilket generelt giver en lang holdbarhed. Det halvmatte resultat gør polishen særdeles velegnet til følsomme miljøer som plejehjem. Produktet er hurtighærdende med fuld gennemhærdning på 24 timer, og overfladen kan betrædes allerede efter ca. 1-2 timer ved normal luftfugtighed og ca. 20 °C. Levetiden vurderes at være 3 til 4 gange længere end for tilsvarende produkter på markedet.

3. ANVENDELSESOMRÅDER

Produktet er beregnet til vandbestandige og grundigt rengjorte fugefrie belægninger som epoxygulve, polyuretangulve eller akrylgulve. Flowcrete Satina er desuden meget velegnet til at friske gamle og trætte gulvoverflader op med blot nogle få påførte lag.

4. INDHOLD OG TEKNISKE DATA

Den kemiske sammensætning består af en ikke-metalliseret plastdispersion, der er fri for TBEP, en hård polyethylenvoks, harpiks samt et vandopløseligt opløsningsmiddel. Koncentratet har en målt pH-værdi på ca. 8.

5. SIKKERHED OG Udstyr

Da produktet altid skal påføres uførtynnet, betyder advarslen om overdosering, at du aldrig må lægge for tykke lag af væsken over den fugefrie gulvløsning. Polishen skal smøres ud i meget tynde og jævne lag for at kunne hærde korrekt. Ved påføring af polish er det et absolut krav at anvende specifikke polishmopper og ikke almindelige rengøringsmopper. Polishmopper har lavere friktion, hvilket gør, at de glider lettere mod underlaget og giver en mere jævn fordeling af produktet. For at opnå det absolut bedste resultat skal moppen være kortluvet og helt uden kantfibre. En maskine med hvid rondel anbefales, hvis overfladen skal poleres efterfølgende.

6. FORBEREDELSE

Du skal altid foretage en mindre test på en begrænset overflade for at kontrollere gulvets kemiske modstandsdygtighed. For at garantere en optimal vedhæftning til underlaget skal du teste gulvoverfladen med lakmuspapir for at sikre, at den er helt neutral med pH 7, inden polishen påføres. Produktet Flowcrete Spot Remover fungerer fremragende til grovrengøring forud for behandlingen på systemer af epoxy og polyuretan. Hvis polishen derimod skal påføres på et akrylgulv, er det strengt forbudt at anvende Flowcrete Spot Remover som forberedelse, da specialmidlets opløsningsmiddel øjeblikkeligt ødelægger akryllakken.

7. DOSERING OG FORBRUG

Produktet skal påføres ufortyndet. Det normale forbrug er 25-35 ml/m² pr. lag. En dunk rækker til ca. 160 m² afhængigt af underlagets porøsitet. Hvis du påfører polishen som et første lag på et kraftigt absorberende gulvmateriale, anbefales et forbrug på 40-45 ml/m². Normalt påføres 2 til 3 lag polish.

8. ARBEJDSBESKRIVELSE

1. Sørg for, at der er udført en grundrengøring, at gulvet er tørret, at vedhæftningen er testet, og at overfladen har en neutral pH-værdi.
2. Ryst dunken grundigt, inden du påbegynder påføringen.
3. Påfør produktet i et tyndt og jævnt lag over gulvoverfladen med en polishmoppe, gerne i form af et S.
4. Undgå omhyggeligt at lade produktet tørre ind i moppen under arbejdets gang.
5. Lad hvert lag tørre i ca. 1 time ved stuetemperatur, før næste lag påføres, og sørg for at undgå træk i lokalet under tørretiden.
6. For at opnå en endnu bedre effekt kan gulvet poleres med en hvid rondel efter to dage ved en temperatur på ca. 20 °C.

9. VIGTIGE OBSERVATIONER

Bemærk, at polishfilmen kan opløses pletvist, hvis den kommer i kontakt med hånddesinfektionsmiddel. Polishen kan også blive gul af dæk og gummi, hvilket er meget vigtigt at være opmærksom på i industrielle miljøer og garager. Hvis du skal foretage en opfriskning af eksisterende lag, skal gulvet først gøres rent med Flowcrete Special Cleaner og derefter skylles grundigt med vand, inden et til to nye lag Flowcrete Satina påføres. Emballage og opbevaring

Produktet leveres i en dunk på 5 liter. Det er frostfølsomt og må under ingen omstændigheder udsættes for minusgrader under opbevaring. Genluk dunken omgående efter brug.

Ikke et forbrugerprodukt i henhold til 1999/44/EF artikel 1.

Når dette dokument udskrives eller gemmes eksternt, er det ikke kontrolleret og er måske derfor ikke den seneste udgave.
