

Läggningsanvisning - Deckshield Rapide ED3

1. Beskrivning

Snabbhärdande flexibelt parkeringsdäcksystem för lättare slitage på externa däck (t.ex. parkeringsplatser och raka uppfarter), 7,0 mm nominell tjocklek

2. Introduktion

Denna specifikation förutsätter en betong med en tryckhållfasthet på minst 25 N/mm² och en ytdraghållfasthet på 1,5 MPa. Systemet är konstruerat för att klara av byggfukt men är inte konstruerat för att motstå hydrostatiskt vattentryck, så kallad tillskjutande fukt. Under sådana omständigheter måste tryckavlastning, genom t.ex. riktad dränering utföras. Den rekommenderade temperaturen i luft och underlag är 10 – 25 °C, dock inte mindre än 0°C och max 30°C.

Fuktprovning ska utföras innan start.

Maximal RF i underlaget är 93%. Om fuktprimer Flowfast 108 används så kan RF i underlaget vara max 97%. Ingen tillskjutande fukt.

3. Förarbete

Underlaget ska bearbetas mekaniskt till en fast, torr och strukturerad yta som är fri från damm, cementhud och andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Till exempel genom: Diamantslipning, stålkuleblästring eller fräsning.

3.1. Reparationer (vid behov)

För områden där reparationer måste utföras innan du lägger Deckshield Rapide-systemet, använd Deckshield Rapide Flexible Binder 216 och SNL Filler (i viktförhållandet 1:1) på den grundade ytan. För större reparationer och fallbyggnader, använd Deckshield Rapide Flexible Binder 216 och kvartssand 0,7-1,2 mm (i viktförhållandet 1:4) på den grundade ytan.

4. Blandning

Med en långsam bormaskin och spiralformad visp/blandare.

5. Förstärkning

Förstärkningsband krävs inte såvida det inte krävs för ytterligare spricköverbyggnad prestanda.

6. Appliceringsanvisningar

6.1. Primer

Använd Deckshield Standard Primer 101 upp till 93 % RF eller Deckshield Damp Primer 108 upp till 97 % mätt i underlaget.

Kontrollera noggrant att primern är genomhärdad överallt och att inget "glim" eller ohärdade fläckar förekommer. Applicera ett andra lager om glansiga eller klubbiga fläckar är synliga efter härdning. Ströa det sista primerskiktet med kvartssand 0,3–0,8 mm alt. 0,7–1,2 mm medan det fortfarande är vått och låt härda.

6.2. Membran

Applicera ett 2 mm lager av Deckshield Rapide Membrane 230, 2,6 kg/m². Använd en sågtandsraka eller distansraka för 2 mm och kontrollera fortlöpande åtgång och tjocklek. Låt härda.

Notera:

- För att säkerställa god vidhäftning till membranskikten måste nästa skikt läggas på membranet samma dag, inom 12 timmar. Om denna tid överskrids, torka av ytan med Flowfast Cleaner för att återaktivera och applicera det vattentäta lagret inom 1 timme.

6.3. Beläggning + halkskydd

Applicera ett 3 mm skikt av Deckshield Flexible Binder 216, blandat 1:2,5 i vikt med Flowfast SNL filler med hjälp av en distansraka. Fullströa den våta ytan med kvartssand 0,7–1,2 mm (storlek 7).

Låt härda och ta bort överskottssand.

6.4. Topplack

Applicera Deckshield Rapide Topcoat 319 i 1 eller 2 lager.

7. Trafik

Full trafik 1 timme efter appliceringen av Deckshield Rapide Topcoat 319.

8. Produkter som ingår i systemet

8.1. Materialåtgång

a Primer

- Deckshield Rapide Standard Primer 101 0,3-0,5 kg/m²
eller
Deckshield Rapide Damp Primer 108 0,3-0,5 kg/m²
- Kvaltssand 0,3-0,7 mm 0,3 kg/m²

Använd Deckshield Rapide Standard Primer upp till 93 % RF eller Deckshield Rapide Damp Primer 108 upp till 97 % RF mätt i underlaget. För porösa underlag kan två lager primer behövas.

b Membrane

- Deckshield Rapide membran 230 1,6 kg/m²

c Beläggning

- Deckshield Rapide Flexible Binder 216 1,5 kg/m², blandat med
- SNL Filler 3,6 kg/m²

d Anti-halkaggregat

- Kvaltssand 0,7-1,2 mm 4,5 – 5,0 kg/m²

e Topplack

- Deckshield Rapide Topcoat 319 0,6 – 0,7 kg/m² i 1 eller 2 lager

(Se relevanta produktdatablad för MMA Catalyst)

Eventuella föreslagna metoder eller installationsspecifikationer för kompositgolv- eller väggsystem (i motsats till individuella produktprestandaspecifikationer) som ingår i detta meddelande (eller andra) från Tremco CPG Sweden AB utgör endast potentiella alternativ och utgör eller ersätter inte professionell rådgivning i sådant avseende. Tremco CPG Sweden AB rekommenderar alla kunder att söka oberoende råd från en kvalificerad konsult innan de fattar något beslut om design, installation eller annat.

När detta dokument skrivs ut eller sparas externt är det okontrollerat och kanske inte den senaste versionen.