

Ficha técnica

SP143

ROOF TILE ADHESIVE

Adhesivo híbrido para tejas

29-07-2024 / V 1

Descripción

SP143 es un adhesivo híbrido de reticulación neutra, inodoro, sin disolventes, 0% isocianato, que polimeriza con la humedad del aire para conseguir una unión flexible y fuerte. Es resistente a la intemperie, los rayos UV, los golpes y las vibraciones. Gracias a su resistencia al envejecimiento, la unión se mantiene flexible con el paso del tiempo y soporta la dilatación entre distintos materiales. Excelente adherencia sobre hormigón, fibrocemento, piedra, baldosas, aluminio, madera, incluso mojado (no empapado).



Características y Beneficios

- Adhesión flexible y resistente
- Ajuste rápido
- Adhesión sobre sustratos húmedos
- Sin olor, sin disolventes, 0% de isocianato
- Conforme a la norma NF P 85-610 CEBTP prueba N °BEB6.E.3076/1

Finalidad de uso

SP143 es adecuado para pegar las tejas entre sí las placas de fibrocemento, los listones de madera, etc. También se puede utilizar, además de para la fijación de tejas entrelazadas, para todas las demás aplicaciones de impermeabilización y pegado en tejados y cubiertas.

Embalaje

Cartucho 310 ml

Bolsa 400 ml

Caducidad

18 meses.

Almacenamiento

En su envase original cerrado, en lugar fresco y seco, entre +5°C y +25°C.

Ficha técnica

SP143

ROOF TILE ADHESIVE

Información técnica

Resistencia al cizallamiento (en seco)	ISO 1465	1,4 N/mm
Temperatura de aplicación		+5°C a +40°C
Resistencia a la tracción	DIN 53 504 S2	2,6 N/mm ²
Dureza Shore A	DIN 53 505	55
Resistencia térmica		-40°C a +90°C
Limpieza		Limpie la cola fresca con el limpiador biodegradable AA409. Para la cola reticulada, sólo pueden utilizarse medios mecánicos (abrasión, cúter, etc.).

Preparación

En caso de aplicación con una pistola de aire a presión, la presión máxima es de 3 bar.
Todos los soportes deben ser sólidos, secos, libres de polvo, grasa y agentes antiadherentes.

Aplicación

Extruir el adhesivo en forma de botones del tamaño de una avellana. Ensamblar los elementos aplastando bien los botones de adhesivo. No fuerce el adhesivo durante 24 horas después de la aplicación.

Por favor, tenga en cuenta

No se recomienda la aplicación sobre cobre y latón, especialmente en ambientes expuestos y sometidos a estrés térmico. No es adecuado para algunos sustratos como caucho butílico, neopreno, EPDM, superficies bituminosas o que contengan alquitrán. El contacto con superficies bituminosas o que contengan alquitrán puede provocar decoloración y fallos de adherencia.

Garantía

Los productos de Tremco CPG Iberia se fabrican siguiendo estrictas normas de calidad. Cualquier producto que haya sido aplicado (a) de acuerdo con las instrucciones escritas de Tremco CPG Iberia y (b) en cualquier aplicación recomendada por Tremco CPG Iberia, pero que se demuestre que es defectuoso, será sustituido gratuitamente. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este folleto, aunque se publique de buena fe y se considere correcta. Tremco CPG Iberia se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de la empresa de desarrollo y mejora continuos.

Precauciones de salud y seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Evite el contacto con la piel y los ojos.
Para más información, solicite la hoja de datos de seguridad.

Servicio técnico

Tremco CPG Iberia cuenta con un equipo de experimentados técnicos-comerciales que proporcionan asistencia en la selección y especificación de productos. Para obtener información más detallada, servicio y asesoramiento, llame al Servicio

Ficha técnica

SP143

ROOF TILE ADHESIVE


de Atención al Cliente al +34 937 197 005.

Ficha técnica

SP143

ROOF TILE ADHESIVE

Imágenes de la aplicación



1.

Certificación

