

Descriere

illbruck CT600 este un adeziv de contact cu rezistență mare la aderență după întărire. Adezivul este furnizat și aplicat sub formă de spray.

Împachetare

- doză de 500 ml
- 12 doze / cutie

Specificații tehnice

Proprietate	Valoare
Compuși	Rășini sintetice
Sistem	Întărire fizică
Densitate	1.22 g/cm ³
Viscozitate (la +20°C)	consistența sprayului
Temperatura de aprindere	-40°C
Timp ventilare (la 20°C)	2-3 minute
Temperatura de aplicare	+5°C până la +30°C
Rezistența la temperatură	-20°C până la +65°C
Depozitare	loc uscat și rece la +5°C până la +25°C
Termen de valabilitate	12 luni în ambalajul original nedeschis

Pregătirea

- Substraturile trebuie să fie curate, uscate, degresate și lipsite de orice altă contaminare care ar afecta negativ aderența.
- Utilizați illbruck AA404 sau AW421 pentru a curăța suprafețele netede neporoase (metale, materiale plastice).

Prelucrare

- Agitați bine recipientul cu adeziv înainte de aplicare.
- Scoateți capacul și rotiți duza după cum este necesar.
- Strângeți duza și țineți-o la aproximativ 20 cm de substrat atunci când aplicați. Aplicați adezivul uniform.
- Când aplicarea este finalizată, întoarceți doza cu capul în jos și apăsați duza. Acest lucru îl va curăța și va preveni lipirea și înfundarea.

Metoda de aplicare pentru rezistență mai mică

- Aplicați adezivul în mod uniform pe unul dintre cele două substraturi.
- Apoi apăsați imediat a doua suprafață lipită.
- Cel puțin una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă.



CT600

Spray adeziv de contact



illbruck CT600 este ideal pentru fixarea extrem de rapidă a diferitelor tipuri de folii și membrane izolante între ele sau pe substraturi precum lemn, gips-carton, PAL și PAL, hârtie, materiale plastice, textile, plută etc.

Avantaje principale

- Adeziv universal de contact
- Uscare foarte rapidă a lipiciului
- Pentru materiale poroase și neporoase
- Duză reglabilă integrată
- Formula chimică face posibilă crearea unei conexiuni permanente, dar detașabile
- Randament ridicat de până la 5m²

Metoda de aplicare a articulației permanente (rezistență ridicată)

- Aplicați adezivul pe toate substraturile lipite poroase sau neporoase, lăsați adezivul să se ventileze timp de aproximativ 2 până la 3 minute.
- Apăsați materialele lipite împreună.

Metoda de aplicare pentru conexiune temporară detașabilă

- Pulverizați adezivul pe una dintre suprafețele lipite.
- Așteptați aproximativ 3 până la 5 minute.
- Lipiți materialele împreună.

Randament

- Până la 5 m² dintr-o doza de 500 ml

Curățare

Folosiți illbruck AA404 sau AW421 pentru a curăța adezivul neântărit de pe suprafețe.

Avertisment important

Adezivul nu este potrivit pentru lipirea plăcilor EPS și XPS.

Serviciu tehnic

Serviciul tehnic este disponibil la cerere. Pentru informații detaliate vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Republica Cehă

T. +420 296 565333

F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com