

Descripción

ME350 es una membrana de polietileno tejida. Una de sus caras incluye un adhesivo muy potente a lo largo de todo el ancho con tres revestimientos desmontables de forma individual que permiten conservar una zona no adherente que puede absorber los movimientos sin rasgarse. La otra cara está provista de una banda adhesiva de 20 mm de ancho que permite un encolado sobre otro plano.

Embalaje

Código	Ancho	Longitud	Unidad/Caja	Total Caja mts.
342977	100 mm	25 m	3 rollos de 25 m	75
342979	140 mm	25 m	2 rollos de 25 m	50

Información técnica

Características	Normas	Valores
Clasificación de reacción al fuego	DIN 4102	B2 (P-NDS04-961)
Permeabilidad al vapor de agua*		aprox. 10 m
Estanqueidad al aire	EN 1026	< 0,1 m ³ /hm
Adherencia**	EN 1939/método 3	> 25 N/25 mm
Resistencia a la temperatura		de -40 °C a +80 °C
Temperatura de aplicación***		de -5 °C a +40 °C
Conservación y almacenamiento		12 meses, en su embalaje original, en un lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C

*Membrana/compuesto no tejido.

**Los resultados dependen de la temperatura y del grado de humedad en el aire.

***Utilice una imprimación adecuada según la temperatura exterior.



ME350

Membrana Adhesiva Interior



Esta membrana completamente autoadhesiva es perfectamente útil para realizar las conexiones de estanqueidad al aire en el interior entre las carpinterías y los soportes. También permite realizar conexiones de estanqueidad al aire para pasos de tubos y cables, antivapores, paravapores y la protección del travesaño superior exterior de una carpintería colocada en túnel (véase información detallada en el reverso).

Ventajas

- 3 forros protectores para retirarlos de forma individual.
- Completamente autoadhesiva.
- Adaptable.
- Fijación rápida y sencilla.

Consejos de Aplicación

- Los soportes deben estar secos y libres de polvo o grasa.
- Revestimiento de las conexiones: 50 mm como mínimo.
- A baja temperatura, o en el caso de soportes muy porosos y húmedos, se recomienda aplicar previamente la imprimación illbruck ME901 Imprimación para butilo y betún con pincel o su versión pulverizable ME902 Pulverizador de imprimación para butilo y betún, y dejar secar. Aplique la membrana adhesiva y encólela.
- Retire el primer revestimiento de uno de los lados de la membrana, coloque la membrana poco a poco sobre uno de los dos soportes y, a continuación, encólela para evitar la formación de pliegues.
- Se recomienda conservar el segundo revestimiento central para permitir que la membrana aguante los movimientos entre los diferentes soportes.
- Retire el tercer revestimiento, pegue la membrana poco a poco sobre el otro soporte y encólela.
- La membrana ME350 puede pegarse sobre un mismo plano mediante su cara adhesiva (esquema 1) o sobre dos planos diferentes gracias a su adhesivo colocado sobre la cara opuesta (esquema 2)

Certificados



Tipo de uso

- En el interior: conexión entre la carpintería y el plano de estanqueidad al aire.
 - En el exterior: protección del travesaño superior situado entre la carpintería y la estructura únicamente en el caso de una colocación en túnel directamente en el exterior.
- Resistencia a los rayos UV antes del revestimiento: 2 meses

Para retirar fácilmente el revestimiento, tire suavemente de la membrana.

Servicio Técnico

CPG Iberia tiene un experimentado Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en cualquier consulta de producto que requiera. Para una información más detallada, servicio o consejo, por favor llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005

Garantía

Los productos de CPG Iberia están fabricados bajo las más estrictas normativas de calidad. Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de tremco illbruck y se demuestre que no ha funcionado correctamente, será sustituido sin cargo alguno. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento aunque se publique de buena fe y se considere correcto. CPG Europe se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y mejora continua de la Compañía.



Tremco CPG Iberia SLU
Delegación España y Portugal
Ronda Maiols, 1
Edificio BMC. Local 135-137
T: +34 9 37 19 70 05
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona • España
F: +34 937 197 499

info.es@cpg-europe.com
www.illbruck.com/es_ES