

ME902

BUTYL- & BITUMEN-SPRÜHPRIMER

SPRAY PRIMER BUTYL & BITUMEN

11-03-2025 / V 1

Beschreibung

Der Primer dient sowohl als Haftvermittler und Grundierung zur optimalen Vorbehandlung der Haftflächen bei der Verarbeitung von Butyl-, Bitumen,- und Selbstklebebandern, z.B. illbruck ME508. Auch als sprühbarer Kontaktklebstoff einsetzbar.



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Sprühbar und einfach zu verarbeiten
- Kurze Abluftzeit
- Leicht selbstklebend
- Optimale Haftvermittlung
- Sprühkleber für glatte Oberflächen

Verpackung

Bestell-Nr.	Inhalt in ml	Inhalt Lieferkarton
309707	500	12 Sprühdosen

Technische Information

Haftung der Selbstklebung	ca. 25N/25mm (DIN EN 1939)
Verarbeitungstemperatur	- 5 °C bis + 40 °C
Betriebstemperatur	- 30 °C bis + 70 °C
Material	Polymerlösung

Verarbeitung

Verarbeitung

als Primer:

1. Gleichmäßig und sorgfältig auf den Untergrund aufsprühen. Verarbeitbar ab -5°C. Mindest-Lagertemperatur +5°C und Abluftzeit beachten!
2. Sollte die Benetzung der Oberfläche zu stark einziehen, den Vorgang wiederholen. Stark saugende oder sehr raue und absandende Untergründe vorzugsweise mit ME901 Butyl- und Bitumenprimer aus der Dose mit dem Pinsel behandeln. Angrenzende Flächen und Fußboden abdecken.

als Sprühkleber:

1. beide Fügeteile mit ME902 einsprühen.

Technisches Datenblatt

ME902

BUTYL- & BITUMEN-SPRÜHPRIMER

2. Verbindung innerhalb der offenen Zeit (ca. 15 Minuten) herstellen und gut andrücken.

Anwendung

Vorbereitung:

1. Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Beton- und Zementschleierreste entfernen.
2. Farbreste und Imprägniermittel müssen von der Haftfläche entfernt werden.

Bitte beachten

Reinigung

Spritzer sind sofort zu entfernen. Anliegende Flächen abkleben und schützen.

Hinweis:

1. Sprühabstand ca. 30 cm.
2. Nicht ausreagierte PUR-Schäume vor Einsprühen abdecken. Die eingesprühte Oberfläche vor Staub, Feuchtigkeit etc. schützen.
3. Beste Sprühergebnisse und Ausbeute nach Lagerung bei Raumtemperatur.
4. Spraykopf bei Unterbrechen der Verarbeitung mit einem Tuch mit illbruck Pistolenreiniger abwischen.
5. Der Sprühkopf ist einstellbar in 3 Sprühstärken, Kennzeichnung oben auf dem Dosenhals, in L(ow), M(edium) und H(igh)

ME902 ist nicht anstrichverträglich. Farben, Lacke und Kunststoffe können angelöst werden. Verträglichkeit mit angrenzenden Materialien ist zu prüfen.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com.

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.

Technisches Datenblatt

ME902

BUTYL- & BITUMEN-SPRÜHPRIMER

Zertifizierungen

