

### Tuote

Erittäin nopea kiinnitteinen ja vahva SP-teknologian liimamassa

### Väri / värit

Valkoinen

### Pakkaus

310 ml patruuna

### Menekki

Pituus x Leveys (mm)	Metriä / patruuna
5 x 5	12.4
8 x 6	6.4
10 x 8	3.8
15 x 10	2
20 x 12	1.2
25 x 15	0.8
30 x 15	0.6

### Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Tee soveltuvuustesti ennen käyttöä
- Suojaa ympäröivät pinnat
- Pintojen tulee olla täysin puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat
- Pohjustusta ei tarvita lasi-, alumiini-, keramiikka-, lakattu puu-, PVC-, epoksi- ja polyesteripinnoille

### Käyttöohjeet

- Leikkaa suuttimen kärki terävällä veitsellä haluttuun läpimittaan
- Varmista hyvä kontakti liimattavien pintojen välillä ennen liiman levitystä. Levitä joko yhdelle tai molemmille pinnoille. Suurempia kappaleita/alueita, liimattaessa, levitä kaksi juovaa liimaa rinnakkain
- Liitä kappaleet yhteen välittömästi.

### Puhdistus

Puhdista ympäröivät pinnat heti AA200 puhdistusaineella tai asetonilla. Varmista ennen puhdistusta, että pinnat kestävät liuottimia. Kovettunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

### Huomaa / Rajoitukset

Ei sovellu laminaatin, polyetyleenin, polypropyleenin, teflonin<sup>®</sup> tai nylonin liimaukseen. Ei myöskään sovellu rakennelasituksiin, eikä muoveille jotka ovat herkkiä halkeamaan. Ei kestä pitkäaikaista veteen upotusta. Kosketus bitumia tai tervaa sisältäviin pintoihin voi aiheuttaa värimuutoksia.

### Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



## SP350

### Super High Tack



### Käyttötarkoitus

Korkealaatuinen, ympäristöystävällisempi, uusimpaan SP-teknologiaan perustuva rakennusliima, jolla on erittäin nopea ja vahva alkutartunta. Ei tarvetta kiinnityksiin kuivumisen aikana. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. seinäpaneloinnit, puisten portaikkojen asennus, reuna- ja jalkalistat. Hyvä kiinnittyminen mm. alumiiniin, PVC-muoviin, tiileen, betoniin, puuhun, vaneriin, lastulevyyn, kovalevyyn, kipsilevyyn, polystyreeniin ja metalleihin.

### Yhteenvedo eduista

- Erittäin vahva, hyvä alkutartunta ja nopea kiinnittyminen
- Kiinnittää raskaammatkin materiaalit välittömästi
- Polymeeripohjainen, liuotinaineeton, lähes hajuton ja neutraali
- Soveltuu käytettäväksi epätasaisilla pinnoilla
- Erinomainen UV-valon ja säänkesto, sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Sopii käytettäväksi kaikkien yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa

**SP350**

## Super High Tack



### Tekniset tiedot

Ominaispaino	DIN 52451-A	1.5
Valuma	EN 27390 (20 mm sauma)	0 mm, valumaton
Nahoittumisaika	23 °C/50 % RH	noin. 15 min
Kuivuminen		noin. 3,5 mm / vrk
Kutistuma	DIN 52451	3,4%
Elastinen venymä 25%	DIN 53504 S2	0,8 N / mm <sup>2</sup>
Elastinen venymä 100%	DIN 53504 S2	1,5 N / mm <sup>2</sup>
Vetolujuus	DIN 53504 S2	noin. 3,0 N / mm <sup>2</sup>
Murtovenymä	DIN 53504 S2	noin. 470%
Palautuma	DIN EN ISO 7389 (B)	60%
Shore A kovuus	DIN 53505	55°
Paloluokka	DIN 4102-1	B2
Käyttölämpötila		+5 °C - +40 °C
Lämpötilankesto		-40 °C - +90 °C
Paloluokka DIN 4102-1 B2		12 kuukautta, avaamattomana, kun säilytetään ohjeiden mukaisesti.



#### Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

#### Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



**tremco illbruck Oy**  
Vanha Porvoontie 238  
01380 Vantaa  
Suomi Finland  
T: +358 (0)9 5499 4500  
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.fi