

Beskrivelse

Kaldtvannsbestandig modifisert PVAc-lim til liming som kan bli utsatt for fukt.

Farge

Hvit, klarer under herding

Emballasje

750 ml flaske (12 stk./kartong)

5 l dunk

Klargjøring

- Påse at overflatene som skal limes, er rene og tørre.

Påføring

- Rist eller rør om limet.
- Påfør limet på én eller to sider med pensel eller limrulle.
- Liming på begge sider gir høyest holdfasthet og anbefales for harde treslag.
- Press sammen overflatene, behold presstrykket til limfugen er sterk nok til håndtering.
- Presstiden er avhengig av treets porøsitet og fuktinnhold. Også presstemperaturen påvirker tiden.

Rengjøring

Vått lim fjernes med vann.

Begrensninger

Ikke der det kreves helt vanntett liming.

Sikkerhetsregler

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før arbeidet begynner.

Levering

Rett fra tremco illbruck eller via forhandler. Ring 031-570010 for å få informasjon om nærmeste forhandler.



WD207

Trelim Ute



Bruksområde

Til liming der det er krav til fukt og limfuger som tåler kaldt vann. Brukes til liming av vinduer, ytterdører, veggelementer, utemøbler, parkettgulv 10–22 mm samt annet snekkerarbeid.

Karakteristiske egenskaper

- **D3**
- Tåler fukt
- Gir en klar limfuge med stor hefteevne
- Hurtigherdende
- Tåler kaldt vann
- Ikke brannfarlig
- Oppfyller kravene i klasse D3 EN 204/205

Teknisk informasjon

Tetthet	Ca 1,08
Viskositet	1,0 ± 2,0
Tørrestoffinnhold	Ca 46%
Åpentid	ved +20°C Sammenføres innen ca. 5 minutter inom ca 5 minutter
Presstid	ved +20°C Furu/furu 5–10 minutter. Avhengig av treslag og temperatur må presstiden bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Ved liming av tre med høye spenninger og større dimensjoner kreves det lengre presstid
Presstemperatur	+10 °C til +70 °C. I kortere tid kan det brukes høyere presstemperatur
Brukstemperatur	+10 °C til +20 °C
Presstrykk	1 kg/cm ² . Godt bearbejdede overflater med god kontakt gir best limresultat
RH	50 - 60%
Lagring	24 måneder i godt lukket emballasje
Lagringstid	Ved +10 °C til +20 °C. Oppbevares frostfritt
Forbruk	En overflate belegges med 0,15–0,2 l/m ² . Limet bør spres dobbelt ved liming av harde og fete treslag
Fukttinnholdet i treet	8 - 12%

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister gir deg gjerne råd før du begynner å arbeide. tremco ill-

bruck følger Sveriges Fog- og Limleverantörers Förenings generelle leveringsbestemmelser fra 21.9.2006.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial

Sverige Filial

Sverige

T: +46 (0)31 570010

F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.se