

Teknisk datablad

## OS110

### Ekte Linoljekitt

Fugemasse - Fasade

07-05-2024 / V 1

#### Beskrivelse

Ekte linoljekitt på rå linolje og kritt. Smidig og lett å arbeide med. For montering av glass i trerammer.



#### Teknisk datablad

- Basert på rå linolje og kritt
- Smidig og lett å arbeide med
- Anbefalt av Riksantikvaren
- Overmalbar

#### Bruksformål

Innglassing, konvensjonell trykk- og foldekitt for glassruter i trerammer.

#### Emballasje

- 500g bokser (12/kartong)
- 5 kg bøtte
- 10 kg bøtte

#### Oppbevaring

Ved +5°C til +25°C

#### Tilgjengelig farge

Nærliggende NCS, Beige S1005-Y 20 R

#### Teknisk informasjon

Tetthets		Ca 2,1
Grammage	Tørrinnhold	100%
Påføringstemperatur		+5°C til +25°C
Tørketids		7 dager. Utendørs tørker kittet raskere.
Temperaturmotstands		< +70°C
Lagringstemperatur		+5°C til +25°C

Teknisk datablad

## OS110

### Ekte Linoljekitt

#### Teknisk informasjon

Lagrings

24 måneder i uåpnet emballasje

#### Forberedelse

- Glassfalsene, glasslister og glass skal være tørre, rene og fettfrie.
- Innglassing skal ikke utføres ved temperaturer under +5 °C, med mindre kontaktflatene først er oppvarmet eller tørket.
- Ubehandlet eller trykkimpregnert treverk skal grunnes og utsiden av buen skal behandles slik at treverket ikke absorberer fuktighet.
- Glasert treverk bør vedlikeholdes hvert eller annethvert år.
- Dobbel grunning er ikke tilstrekkelig.

#### Påføring

- Dobbeltkittede vinduer bør overflatebehandles umiddelbart etter montering.
- Etter en tid kan det oppstå sprekker i kittet. Dette er ikke en materialfeil, men et resultat av utilstrekkelig sperregrunning som gjør at treverket absorberer oljen fra kittet.
- Vær derfor forsiktig med barrieregrunning.

#### Deknings

Alkyd-, linolje- og akrylmaling fungerer.  
Overmaling bør gjøres når kittet har tørket.  
Linoljemaling kan brukes med forsiktighet umiddelbart etter sparkling.  
Mal kittfugen og 2 mm ut på glasset.

#### Rengjøring av verktøy

Fjern flekker og rengjør verktøyet med lakknafta.

#### Forbrukstekst

1 kg til ca. 10 meter fylt kittfuge

#### Vennligst merk

Under visse omstendigheter kan linoljekitt ha en rynkete eller bølget overflate. Dette er ikke en feil ved linoljekittet, men en effekt av herdeprosessen.

#### Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS

Teknisk datablad

## OS110

### Ekte Linoljekitt

forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

### Helse- og sikkerhetstiltak

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktets sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

### Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30